



## Putzgrund 330

Грунтовка под минеральную, акриловую и мозаичную штукатурку

**Область применения:** Грунтовка под минеральную, акриловую и мозаичную штукатурку  
Грунтовка на основе акриловой дисперсии.  
Ограничивает и выравнивает впитывающую способность основания, не уменьшая паропроницаемости.  
Не содержит органического растворителя.  
Облегчает нанесение штукатурных покрытий и увеличивает их адгезию к основанию.  
Стойкая к воздействию атмосферных факторов.  
Возможна окраска под цвет штукатурной массы.  
Для внутренних и наружных работ.

**Основные свойства:** Водостойкая  
Морозостойкая  
Паропроницаемая  
Увеличивает адгезию  
Облегчает нанесение следующих слоев  
Регулирует водопоглощение основания

**Состав:**

- Водная дисперсия акрилового полимера
- Кварцевая крошка
- Пигменты
- Вспомогательные средства

**Нанесение:**



**Условия выполнения работ:** Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C.  
Не выполнять работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C, а также во время атмосферных осадков, при сильном ветре и при сильной инсоляции без укрытий (козырьков, тентов и т.д.), ограничивающих влияние атмосферных явлений.  
Вновь нанесенные покрытия необходимо защищать от дождя, замораживания и слишком быстрого высыхания, в том числе под прямым воздействием солнечных лучей.

**Подготовка основания:** Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибов, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности.  
Основания, загрязненные смазками, маслами, антиадгезионными средствами, следует полностью смыть водой с добавлением детергентов или рекомендуемым препаратом ÖL- und FETTLÖSER 1003.  
Проявления биологического характера рекомендуется ликвидировать с помощью средства SEPTOBUD 1008, а затем механическим путем очистить.  
Поверхности с царапинами и трещинами нужно отремонтировать шпатлевочно-ремонтным раствором SPACHTEL-REPARATUMÖRTEL 429, шпатлевочно-выравнивающей смесью NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427 или другой, подходящей к типу основания.  
Растворы на ремонтируемых участках основания должны быть высохшими и хорошо связанными.  
Сильно впитывающие и содержащие песок поверхности перед нанесением грунтового средства PUTZGRUND 330 нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения TIEFGRUND LMF 301 и оставить до высыхания на время не менее 12 часов.  
Не предназначенные для оштукатуривания поверхности перед нанесением грунтового средства необходимо закрыть.

**Типы оснований:**  
**Базовый слой в системах теплоизоляции (СФТК):** без дополнительного грунтования  
**Штукатурка цементно-известковая:** в случае высокого водопоглощения загрунтовать Tiefgrund LMF 301  
**Штукатурка цементная:** без дополнительного грунтования



## Putzgrund 330

Грунтовка под минеральную, акриловую и мозаичную штукатурку

**Штукатурка гипсовая:** загрунтовать Tiefgrund LMF 301

**ГКЛ:** загрунтовать Gruntolit-SG 302

**Бетонные основания:** без дополнительного грунтования

<b>Приготовление смеси:</b>	Перед нанесением перемешать содержимое упаковки и проверить соответствие цвета заказанному. Не разбавлять водой. Не смешивать с другими материалами!
<b>Нанесение:</b>	Равномерно нанести на поверхность малярным методом с использованием валика или кисти и оставить до высыхания. Штукатурный слой наносить после высыхания загрунтованной поверхности, время высыхания составляет примерно 24 часа.
<b>Меры безопасности:</b>	Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.
<b>Хранение:</b>	12 месяцев со дня производства в сухих помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.
<b>Нормативный документ:</b>	ТУ 2316-002-13344853-14 «Грунтовки водно-дисперсионные под составы декоративные штукатурные на полимерной основе».
<b>Упаковка</b> <b>Количество единиц упаковки на паллете</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 kg, 48 ЕН/Pal.</li> </ul>

	ок. 1,5 г/см <sup>3</sup>
<b>Время высыхания покрытия</b>	ок. 4 часов
<b>Возможность нанесения следующего покрытия</b>	по прошествии ок. 24 часов с момента нанесения грунтового средства
<b>Цвет</b>	белый или колерованный
<b>Расход</b>	около 0,2 – 0,3 кг/м <sup>2</sup> (в зависимости от впитывающей способности рабочей поверхности)

**Примечание:** Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей.  
Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.  
При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.  
Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.  
момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.