

EUROTEx® АКВАЛАЗУРЬ

Защитно-декоративное покрытие для древесины



Назначение:

защита древесины:

- от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
- от УФ-излучения (потемнения, выгорания)
- от атмосферных воздействий

декоративная отделка под ценные породы дерева

Область применения:

Применяется внутри и снаружи помещений по деревянным поверхностям:

- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия)
- по любым материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, MDF, OSB, клееный брус и др.)

Подходит для обработки минеральных поверхностей (кирпич, бетон, штукатурка, в том числе декоративная, и пр.)

Технические данные

Состав	акрилатная дисперсия, транспарентные нанопигменты, УФ-фильтры UV-A и UV-B диапазонов, УФ-абсорберы, трудновываемые антисептические и биоцидные компоненты, модифицирующие, регулирующие и другие технологические добавки
Методы нанесения	кисть, валик, распыление, облив/окувание
Разбавление	допускается, но не более 10% от общей массы состава
Разбавитель	вода
Температура применения	от +5°C, относительная влажность воздуха менее 80%
Допустимая влажность древесины	до 15%
Количество слоев	<ul style="list-style-type: none">• внутри помещений – 1-2 слоя• снаружи помещений – 2-3 слоя
Расход в 1 слой	<ul style="list-style-type: none">• для строганой древесины: 1кг на 15-20м²• для пиленой древесины: 1кг на 4-8м²
Время высыхания (при t° +20±2°C)	межслойная сушка – 1 час, полное высыхание -24 часа
Блеск покрытия	полуглянцевый
Цвет	<ul style="list-style-type: none">• 14 базовых цветов• допускается смешивание цветов между собой
Колеровка машинная	бесцветный – по Колеровочной карте «АКВАТЕКС&EUROTEX»
Колеровка ручная	<ul style="list-style-type: none">• универсальными колерными пастами Dali™

- колеровочными красками Dali™

Срок службы

покрытия (снаружи помещений) до 3 лет

Прогнозируемый срок

службы покрытия (внутри помещений) не менее 10 лет

Очистка инструмента вода

Хранение и

транспортировка

- при t° от $+5^{\circ}$ до $+35^{\circ}\text{C}$
- выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Срок годности

24 месяца в заполненной герметичной таре

Фасовка

0,9; 2,5; 9 кг

Рекомендации по применению

Условия проведения работ

- t° окружающего воздуха и поверхности от $+5^{\circ}$ до $+40^{\circ}\text{C}$
- относительная влажность воздуха не более 80%
- влажность древесины – не более 15%

Подготовка поверхности

- потемневшую от времени древесину обработать отбеливающим составом WoodMaster™ Иней® или WoodMaster™ Иней® Проф
- ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений
- не рекомендуется нанесение состава на поверхности, ранее обработанные огнебиозащитными пропиточными составами WoodMaster™ и аналогичными составами других производителей.

Инструмент

Кисть, валик или распылитель

Разбавление

При необходимости, допускается разбавление состава водой, но не более 10% от общей массы состава

Колеровка

- ручная: универсальными колерными пастами или колеровочными красками для водно-дисперсионных материалов
- автоматическая: по колеровочной карте «Акватекс&Eurotex»

Для колеровки используется бесцветный состав.
Допускается смешивание цветов между собой.

Проведение работ

Состав перед нанесением тщательно перемешать.

Снаружи помещений состав наносить не менее, чем в 2 слоя.

Внутри помещений – в 1 и более слоев в зависимости от желаемого внешнего вида покрытия.

Перед окрашиванием больших площадей для исключения разнооттеночности рекомендуется смешать все необходимо количество материала в одной емкости.

Время высыхания (при $t^{\circ} 20 \pm 2^{\circ}C$):

- межслойная сушка – не менее 1 часа
- полное высыхание – не менее 24 часов

Расход (в 1 слой):

- по пиленой древесине – 1л на 4-8м²
- по строганой древесине – 1л на 15-20м²

Очистка инструмента:

вода

