

## Техническая информация

# effekt-design Wisch-Strukturputz

## Штукатурка структурная

крупно/мелкозернистая штукатурка для внутренних работ



### Материал

<b>Область применения</b>	Готовая к применению синтетическая штукатурка для оформления стен в стиле средиземноморья.
<b>Свойства</b>	Покрытие с минимальным напряжением, способно к диффузии. Штукатурка почти без запаха и легко наносится. Образует подобное мелкозернистой штукатурке покрытия.
<b>Цвет</b>	Белый.
<b>Зерно</b>	Крупное
<b>Плотность</b>	Ок. 1,6 г/см <sup>3</sup>
<b>Тип связующего вещества</b>	Дисперсия акрилата
<b>Состав</b>	Дисперсия синтетических полимеров, минеральные наполнители, вода, вспомогательное пленкообразующее вещество, добавки, метил-/бензил-изотиазолинон. Может вызвать аллергические реакции. При проглатывании или несчастном случае обратиться к врачу или в центр детоксикации.
<b>Код продукта</b>	M-DF 01

### Нанесение

<b>Основание</b>	Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Имеющиеся клеевые покраски полностью удалить. Отремонтированные места, впитывающие и мелящие основания предварительно обработать грунтом düfa Tiefgrund LF, D 314. Различные по цвету основания или зашпаклеванные участки предварительно окрасить белой краской.
------------------	--

## Техническая информация

<b>Нанесение</b>	Штукатурку нанести сначала на поверхность валиком из мерлушки. Еще в мокром состоянии растереть щеткой круговыми движениями вдоль и поперек до достижения желаемого характера поверхности.
<b>Расход</b>	Ок. 300-400 мл/м <sup>2</sup> . Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.
<b>Разбавление</b>	Водой макс. 5 %
<b>Чистка рабочих инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой.
<b>Время высыхания</b>	При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая для пыли через 4 часа, сухая через 10 часов, шлифование через 24 часа. Отверждение проверить согласно требованиям. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха это время увеличивается.
<b>Температура нанесения</b>	Мин. +5 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
<b>Фасовка</b>	5 л, 10 л
<b>Хранение</b>	Плотно закрытой таре. В прохладном, сухом и защищенном от мороза месте.

### Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распылителем не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоцианолин по тел. 0800 6333378. При необходимости запросить лист безопасности.
<b>Утилизация</b>	В утилизацию сдавать пустую тару. Сухие остатки продукта следует утилизировать вместе с бытовым мусором. Ёмкости с жидким остатком продукта сдавать в пункты приёма согласно коду AVV № 170904 или согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 3782.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)

[www.duefa.de](http://www.duefa.de)

Техническая информация от 08/2014