

## BETONGRUNT

Созданная на дисперсионной основе смесь с чистым кварцевым песком для грунтования самых разнообразных материалов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Для грунтования блоков из монолитного бетона, минеральных материалов и др. поверхностей с низкой абсорбирующей способностью перед нанесением выравнивающей или декоративной штукатурки.

### ОСОБО ПРИМЕНИМ

- как средство грунтования для улучшения связки перед облицовкой новой керамической плиткой старой плитки,
- как средство грунтования для улучшения связки перед нанесением гипсовой штукатурки
- как средство грунтования для улучшения связки перед наклеиванием гипсовых плит.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Vi.P. Betongrunt – готовая к немедленному применению грунтовка на дисперсионной основе в смеси с кварцевым песком (~1 мм). Сразу же после высыхания можно приступать к штукатурным работам.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Если необходимо грунтовать в несколько слоев, перед нанесением каждого слоя следует проверить, полностью ли высох предыдущий слой. Состав нельзя наносить на мокрые поверхности или использовать вне помещений во время дождя.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Перед применением следует перемешать
- Обрабатываемые поверхности должны быть сухими, очищенными от ослабляющих связующую способность веществ, таких как пыль, масла, жиры и растворяющиеся в воде материалы
- Поверхность (бетон) должна быть сухой. Свежесформированные бетонные поверхности можно обрабатывать не ранее чем через 14 дней.
- Температура материала основания и окружающая температура должна быть не ниже + 5° С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (+ 23° С и при относительной влажности воздуха 50 %)

Характеристики продукта:

pH -8 -8,5

цвет - розовый

огнеупорность материала – не горючий  
водостойкость материала - водостойкий  
вредность для здоровья - безвреден  
срок хранения – в герметичной оригинальной упаковке – 1 год.  
Предохранять от мороза и воздействия солнечных лучей.

#### ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продолжительность высыхания поверхности - 1 - 2 часа  
Продолжительность использования готовой смеси (время выработки) - 24 часа  
Интервал между наложением отдельных слоев – не менее 2 часов  
Мин. температура при применении + 5 ° С.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА

Идеален для нанесения выравнивающей или декоративной штукатурки  
Диапазон температуры эксплуатации -20 ° С + 50 ° С

#### НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ

Состав наносится кистью, валиком или пульверизатором. Оставшуюся массу собирают и используют повторно. В случае необходимости состав можно развести водой до необходимой концентрации (макс. 2 части Vi.P.Betongrunt на 1 часть воды)

#### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты и оборудование моют чистой водой сразу же после окончания работы.

#### РАСХОД

0,15 -0,3 кг/м<sup>2</sup> в неразведенном виде

#### УПАКОВКА

Пластмассовые ведра 4, 7, 15 кг