



VINCENT

## STRUCTURA FIX (VINCENT G-2) - грунтовка пигментированная

<b>Тип</b>	Грунтовка на основе водно-дисперсионной акрилатной дисперсии для декоративных структурных покрытий, не содержащая растворителей
<b>Область применения</b>	Предназначена для предварительного грунтования поверхностей оснований перед нанесением толстых и полутолстых структурных покрытий. Микропористая щелочестойкая грунтовка, образует непрозрачное матовое паропроницаемое («дышащее») покрытие с шероховатой поверхностью, которое хорошо держит структурные покрытия типа VINCENT S-1 при его нанесении и повышает адгезию структурного покрытия к основанию, способствует достижению равномерного цвета структурного покрытия. Применяется для наружных и внутренних работ по бетону, ячеистому бетону, керамическому (глиняному) кирпичу, оштукатуренным (кроме известковых штукатурок) и зашпаклеванным основаниям, асбестоцементным, цементно-стружечным, гипсокартонным, гипсоволокнистым плитам, а также по поверхностям, окрашенным акриловыми, перхлорвиниловыми и силоксановыми красками.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Состав</b>	Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана (рутил), крупнодисперсный карбонат кальция кристаллический (мрамор)
<b>Расход</b>	0,15 - 0,22 кг/м <sup>2</sup> на один слой в зависимости от основания
<b>Массовая доля нелетучих веществ</b>	64,5 %
<b>Плотность</b>	1,57 г/см <sup>3</sup>
<b>Сопrotивление паропроницанию</b>	0,12 м <sup>2</sup> ·ч·Па/мг
<b>Адгезия к бетону</b>	1,1 МПа
<b>Морозостойкость</b>	не менее 5 циклов замораживания-оттаивания по ГОСТ Р 52020-2003
<b>Время высыхания</b>	до степени 3 – 0,5 ч; нанесение второго слоя через 6 ч
<b>Блеск</b>	Матовый
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>База</b>	Выпускается в пастельной базе А
<b>Колеровка</b>	по каталогам DECOCOLOR
<b>Срок годности</b>	4 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С
<b>Транспортирование</b>	по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С.
<b>Фасовка</b>	Пластмассовые ведра – 4 кг, 16 кг

**STRUCTURA FIX (VINCENT G-2) - грунтовка пигментированная****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка основания</b>	Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.04.01-87. В зависимости от типа и состояния основания могут производиться следующие виды подготовки: промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпатлевание. Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью цементного раствора или цементно-известкового раствора по штукатурке.
<b>Новые и старые неокрашенные основания</b>	Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, красный кирпич, камень, цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые штукатурки - материал наносится после соответствующей подготовки основания. Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны иметь возраст не менее 28 суток. Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку VINCENT G-3.
<b>Старые окрашенные основания</b>	Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание. Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать (сделать матовым). Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть. Поверхности, зараженные грибом, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным раствором.
<b>Нанесение</b>	Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Разбавление грунтовки осуществляется водой в количестве до 3 % (по объему) в случае сильно впитывающих поверхностей. Грунтовку наносят кистью или валиком в один слой (на контрастные основания - в два слоя) при температуре плюс (5-30) °С; нанесение второго слоя грунтовки и/или структурного покрытия при температуре (18-22) °С через 6 ч, при более низкой температуре структурное покрытие наносить только после полного высыхания грунтовки. Не рекомендуется наносить грунтовку при температуре ниже плюс 5 °С и относительной влажности воздуха более 80 %.
<b>Меры предосторожности</b>	Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
<b>Охрана окружающей среды</b>	Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Остатки утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

*Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению*