

Сделай Пол Укрепляющий эпоксидный состав для бетонных полов



Сделай Пол «Укрепляющий» - двухкомпонентный эпоксидный состав глубокого проникновения, предназначен для упрочнения и обеспыливания бетонных полов, а также для защиты и консервации деревянных поверхностей от влаги.

Подходит для внутренних и наружных работ.

Для горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Состав может использоваться для защиты деревянных поверхностей и древесно-стружечных плит.

Образуемое покрытие отвечает следующим свойствам:

- Каркасное укрепление бетона
- Защита от грибка и плесени
- Предотвращает образование пыли
- Легко моется
- Консервация деревянных поверхностей

НА 10, 20 КВ. МЕТРОВ

В комплект входят:

Инструкция

Одноразовые перчатки

Основа и отвердитель,

лопатка для перемешивания.

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ГРУНТОВОЧНОГО СЛОЯ

Универсальность состава заключается в одновременном использовании различных эпоксидных смол, обеспечивающих одновременно функции грунтовочного и упрочняющего слоя. Может использоваться перед нанесением состава Сделай ПОЛ «ЭТАЛОН». Полученное покрытие не пропускает воду и предотвращает появление пыли, грибка и плесени. По этому покрытию можно ходить, но оно является временной защитой бетона. Оно подходит для пропитки и консервации деревянных поверхностей и древесно-стружечных плит.

24 ЧАСА - И ПЫЛИ НЕТ!

Сделай ПОЛ «Укрепляющий» – это современное и надежное средство для упрочнения и обеспыливания бетонных поверхностей, а также древесно-стружечных плит.

Вы быстро избавитесь от появления пыли и надежно защитите свой пол от проникновения влаги в основание.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Покрытие имеет высокую адгезию (сцепление) практически к любым поверхностям.

УКРЕПЛЯЕТ БЕТОН

Компоненты, входящие в состав, глубоко проникают внутрь поверхности бетона и обеспечивают каркасное укрепление. В результате чего, бетон не разрушается и не пылит.

ФУНГИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА

После глубокой пропитки бетона, появляется барьерная среда, препятствующая возникновению грибка и плесени.

Инструкция по применению

Выдержка новых, отремонтированных бетонных (минеральных) оснований перед нанесением должна быть не менее 28 суток. Влажность основания не должна превышать 4%. Состав создает паронепроницаемую поверхность.

«Сделай ПОЛ Укрепляющий» - упрочняющий эпоксидный состав, простой в использовании, не требует специальных навыков и специального оборудования для нанесения.

Состав «Сделай ПОЛ Укрепляющий» предназначен для поверхностного укрепления бетонов, цементно-песчаных стяжек и других минеральных оснований (без образования или с частичным образованием пленочного слоя), допускается нанесение на деревянные конструкции и древесно-стружечные плиты. Проникая в толщу поверхности до 3 – 5 мм создает укрепленный слой, препятствует появлению пыли и проникновению грязи, масел, воды в обработанное основание, а также препятствует образованию на поверхности грибка и плесени. Состав «Сделай ПОЛ Укрепляющий» рекомендован для временной консервации и защиты поверхностей, первичной обработки бетонов и цементно-песчаных стяжек до нанесения полимерных покрытий, укладки линолеума и ламината.

Исключается нанесение на стекло, пластик, глянцевую керамическую плитку, керамогранит.

Обработанная поверхность устойчива при эксплуатации в условиях воздействия неагрессивной и слабоагрессивной среды с температурой от -45°C до +80°C. Состав выпускается в комплектах на 20 кв. метров.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Внимание! Состав наносится исключительно окрасочным способом валиком или кистью. Наливание состава на поверхность не допускается.

Основание необходимо очистить от любых загрязнений, удалить цементное молочко, тщательно подмести и обеспылить.

Поверхности, имеющие сильные неровности, сколы, выбоины необходимо зашпаклевать, в противном случае расход состава может увеличиться.

Не наносить на разрушенную поверхность.

Гладкие поверхности необходимо зашкурить для лучшего сцепления с составом.

Если поверхность загрязнена, то ее необходимо тщательно вымыть раствором прилагаемого моющего средства растворенного в ведре воды

при помощи щетки (швабры). Для лучшего перемешивания моющего средства в воде используйте прилагаемую лопатку для перемешивания, либо струю воды из шланга, температура воды должна быть не ниже +10°C. Сильно замасленные места необходимо растворить традиционными средствами (раствором щелочи)

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Окрасочные работы производятся при температуре воздуха от +10°C до +25°C. Оптимальная относительная влажность воздуха не должна превышать 60% в помещениях и 80% на открытых площадках (на улице). Нанесение состава возможно при влажности до 90%, но при этом возможно увеличение времени высыхания. При оптимальных условиях, описанных выше, нанесенный состав высыхает через 24 часа и готов к нагрузкам через 3 суток. Перед началом окраски основу - КОМПОНЕНТ А необходимо перемешать при помощи прилагаемой лопатки течение 3 минут и залить в нее отвердитель - КОМПОНЕНТ Б, без остатка.

Полученный состав необходимо тщательно перемешать и выстоять в течение 5 минут. После отстаивания готового состава перемешать его еще раз и вылить в поддон для окрашивания. **Состав «Сделай ПОЛ**

Укрепляющий» наносится исключительно окрасочным способом.

Наносить состав лучше всего при помощи простого окрасочного валика с ворсом 12 – 15 мм. Вертикальные поверхности, углы и места примыканий удобнее обработать кистью. **Максимальный срок годности состава после введения отвердителя составляет 8 часов при температуре +20°C.**

По окончании окрасочных работ нужно исключить хождение по окрашенной поверхности, а также попадание на поверхность пыли, грязи, воды и пр. в течение 24 часов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом окрасочных работ, начиная с момента смешивания основы и отвердителя, необходимо использовать респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания, а также прилагаемые перчатки.

Помещения должны быть достаточно проветриваемые, при открытых окнах и дверях. При попадании состава на кожу его необходимо удалить с помощью тампона с любым растворителем, затем тщательно промыть водой с мылом. Не допускать попадание состава в глаза, а в случае попадания необходимо промыть большим количеством воды. Не принимать внутрь. Учитывая, что в исходном составе основы и

отвердителя имеются горючие вещества, на месте проведения работ запрещается курение, использование электроприборов с искровыделением и т.п. Возможные отходы (пропитанная составом ветошь, пустые емкости и пр.) необходимо вывозить в места, определенные территориальными отделениями Роспотребнадзора.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Состав «Сделай ПОЛ Укрепляющий» (компоненты А и Б) следует хранить в помещениях при температуре не ниже - 30 °С и не выше + 40 °С. Избегать попадания прямых солнечных лучей и воздействия электроприборов с искровыделением и т.п. Хранить вдали от детей.