



VINCENT

IMPRIMFIX (VINCENT G-3) - грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения

Тип	Грунтовка непигментированная на основе водно-дисперсионной акрилатной микроэмульсии, не содержащая растворителей
Область применения	Универсальная грунтовка для внутренних и наружных работ, предназначенная для подготовки и укрепления непрочных осыпающихся и пропитки пористых оснований. Выравнивает впитывающую способность основания, уменьшает расход краски, повышает адгезию краски к основанию, делает обработанные поверхности гидрофобными. Не содержит летучих токсичных продуктов. Прекрасно ложится на все виды оснований, такие как бетон (в том числе ячеистый), штукатурка, цементно-стружечные плиты, гипс и его производные (для внутренних поверхностей), керамический (глиняный) кирпич, старые слои краски не отшелушивающиеся и хорошо скрепленные с основанием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Сополимерная акрилатная микроэмульсия, вода, тексанол, монопропиленгликоль
Расход	0,05 - 0,14 л/м ² на один слой в зависимости от основания
Массовая доля нелетучих веществ	7,6 %
Плотность	1,01 г/см ³
Стойкость пленки к статическому воздействию (не менее):	
- воды при (20 ± 2) °С	24 ч
- 5 %-ного раствора NaOH	24 ч
Блеск	Матовый
Разбавитель	Вода
Срок годности	2 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С
Транспортирование	по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С.
Фасовка	Пластмассовые ведра – 2,5 л, 9 л

IMPRIMFIX (VINCENT G-3) - грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания	<p>Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.04.01-87. В зависимости от типа и состояния основания могут производиться следующие виды подготовки: промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпатлевание. Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью цементного раствора или цементно-известкового раствора по штукатурке.</p>
Новые и старые неокрашенные основания	<p>Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, красный кирпич, камень, цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые штукатурки - материал наносится после соответствующей подготовки основания. Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны иметь возраст не менее 28 суток.</p>
Старые окрашенные основания	<p>Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание. Хорошо прилегающие краски – гляцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать (сделать матовым). Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть. Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным раствором.</p>
Нанесение	<p>Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Разбавление грунтовки осуществляется водой в количестве до 5 % (по объему), чтобы она хорошо впитывалась, но не стекала. Грунтовку наносят широкой кистью или валиком в один слой "мокрый по мокрому" до насыщения основания, не допуская образования на его поверхности плёнки; нанесение краски - через 2-5 часов в зависимости от пористости основания. При использовании валика наносить грунтовку следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. При наружных работах не наносить при температуре воздуха ниже плюс 5 °С и относительной влажности выше 80 %. При внутренних работах не наносить при температуре воздуха ниже плюс 8 °С и относительной влажности выше 65 %. Не наносить на мокрые и замороженные основания.</p>
Меры предосторожности	<p>Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки.</p>
Охрана окружающей среды	<p>Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Остатки утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.</p>

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению