

## ПРИМЕНЕНИЕ

Обеспечивает отверждение бетона в зимних условиях при отрицательных температурах до -15°C. Применяется для любых видов бетона. Обеспечивает быстрый набор прочности. Уменьшает количество затворной воды на 10-15%, не образует высолов.

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Концентрат на основе соли.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- не образует высолов
- быстрый набор прочности
- экономичный расход

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавляется в бетон, в отрицательные температуры:

- От 0°C до - 5°C – 1% от массы цемента (1 литр на 100 кг цемента)
- От 0°C до -10°C – 2% от массы цемента (2 литр на 100 кг цемента)
- От 0°C до -15°C – 4% от массы цемента (4 литр на 100 кг цемента)

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°C до +30°C. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 24 месяца.



ТУ 5775-006-52124071-2010

### Расход



средняя формула:

1 литр концентрата+100 кг цемента+300 литров H<sub>2</sub>O

### Меры безопасности

Держать в недоступном от детей месте, вдали от пищевых продуктов. Работать в резиновых перчатках и защитных очках.

### Фасовка



## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

бесцветный



ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,  
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202  
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный  
www.bitumast.com

  
В доверии у профессионалов