

# КЕДР® БИО

## Биозащитный пропиточный состав для древесины



### Назначение:

Защита древесины, находящейся в нормальных условиях эксплуатации (I-VIII классы условий службы по ГОСТ 20022.2) от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)

### Область применения:

Применяется внутри и снаружи помещений «под навесом» по древесине и материалам на ее основе (ДВП, ДСП, фанера, клееный брус, MDF, OSB и пр.)

### Свойства:

- содержит трудновымываемый антисептик с высокой проникающей способностью
- предотвращает появление и останавливает развитие уже начавшегося биопоражения
- не изменяет внешний вид обработанной древесины
- не препятствует дыханию древесины
- не препятствует дальнейшей обработке древесины любыми ЛКМ
- не ухудшает прочность и склеиваемость древесины
- не содержит органических растворителей, не имеет запаха
- обладает низкой коррозионной активностью (не вызывает коррозии металлических элементов крепежа)

## Технические данные:

Состав	вода, высокоэффективные антисептические компоненты, рН-стабилизаторы, целевые добавки
Методы нанесения	кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование
Разбавление	не рекомендуется
Температура применения	от +5°C, относительная влажность воздуха не более 95%
Допустимая влажность древесины	30%
Количество слоев	2-3
Расход	<ul style="list-style-type: none"><li>• при нанесении кистью, валиком, распылителем: 250 г/м<sup>2</sup></li><li>• при нанесении методом глубокой пропитки – 60-80 кг/м<sup>3</sup></li></ul>
Время высыхания (при t° +20±2°C)	<ul style="list-style-type: none"><li>• межслойная сушка – 1 час</li><li>• полное высыхание – 24 часа</li></ul>
Цвет покрытия	бледно-зеленый
Классы условий службы ГОСТ 20022.2-80	с I по VIII
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	IV (малоопасно)
Прогнозируемый срок службы (внутри помещений или снаружи «под навесом»)	<ul style="list-style-type: none"><li>• при нанесении кистью, валиком, распылителем: до 3 лет</li><li>• при нанесении методом глубокой пропитки: до 30 лет</li></ul>
Очистка инструмента	вода

Хранение и транспортировка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• при t° от 0°С до +40°С</li> <li>• выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток</li> </ul>
Срок годности	24 месяца в заполненной герметичной таре
Фасовка	5; 10 кг

### **Рекомендации по применению:**

Готовый к применению состав. Тщательно перемешать. Наносить на сухую (влажностью не более 30%), необработанную или очищенную от всех старых лакокрасочных покрытий древесину, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°С кистью, валиком, распылителем, методом окунания, вымачивания или автоклавирования.