


ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ЭКО-САУНА BIOTEKS

Тип	Средство для защиты деревянных стен и потолков в банях и саунах. Предохраняет древесину от плесени, синевы и грибов и придает приятный шелковистый блеск. Создает водо- и грязеотталкивающее покрытие за счет восковой композиции. Выдерживает высокие температуры и влажность. Без запаха, не выделяет вредных веществ.	
Область применения	Предназначен для защиты древесины в условиях повышенной влажности и перепада температур. Применяется для обработки стен, потолков, дверей в парильне, душевой и раздевалке. Не применять для обработки полов и полков.	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	10–15 м ² /л в зависимости от впитывающей способности древесины.
Сухой остаток	Около 18%.
Плотность	Около 1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	1 час, следующий слой можно наносить через 3 часа. Поверхность готова к эксплуатации примерно через 3-5 суток.
Степень блеска	Полуматовый.
База	AD.
Колеровка	Для получения дополнительных оттенков воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество состава в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Для проверки цвета рекомендуется сделать пробную выкраску на образце древесины обрабатываемой поверхности.
Прогнозируемый срок службы покрытия	До 3 лет в парильне и душевой и не менее 10 лет в сухих помещениях при строгом соблюдении технологии нанесения и эксплуатации (Протоколы климатических испытаний размещены на сайте www.teks.ru).
Грибостойкость	Покрытие обладает повышенной стойкостью к воздействию грибов (грибостойкость ПГ _{х0} ГОСТ 9.050-75, метод 2).

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов
и пожеланий:
8-800-700-44-22
(звонок по России бесплатный)

ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ЭКО-САУНА BIOTEKS

Хранение и транспортировка	При температуре выше 5°C, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном.
Фасовка	0,9л; 2л.
Срок годности	2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, состава и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха около 60-85%. Влажность древесины не должна превышать 20%.
Предварительная подготовка	Новая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить, высушить и отшлифовать поднявшиеся волокна. Пыль от шлифовки удалить. Ранее окрашенная поверхность: Полностью удалить предыдущее лакокрасочное покрытие, очистить от пыли и грязи.
Окраска	Перед применением состав перемешать, заколерованный состав во время работы также необходимо периодически перемешивать с целью обеспечения равномерного распределения пигментов. Наносить равномерно кистью или краскораспылителем по направлению волокон древесины. Наносить кистью в 1-2 слоя в парильнях или в 2-3 слоя в душевых и раздевалках. При нанесении краскораспылителем состав рекомендуется разбавить не менее, чем на 10% и наносить равномерно в 2-3 слоя, соблюдая рекомендуемый максимальный расход состава. После нанесения первого слоя рекомендуется провести легкую шлифовку поверхности. Перед началом эксплуатации сауны нагреть и хорошо проветрить.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прибл. двух недель после окраски. При необходимости, для очистки покрытия можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. При эксплуатации покрытия в условиях постоянной повышенной влажности возможен очаговый рост грибов на поверхности, при этом требуется промыть поверхность дезинфицирующим средством и удалить очаги заражения. Покрытие при этом не подвергается разрушению и продолжает защищать поверхность от воздействия окружающей среды
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (Cat A/f) 130 г/л (2010)	Защитный состав ЭКО-САУНА BIOTEKS содержит VOC (ЛОС) не более 130 г/л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов
и пожеланий:
8-800-700-44-22
(звонок по России бесплатный)

ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ЭКО-САУНА ВЮТЕКС

ОХРАНА ТРУДА

Состав пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые сухие банки можно утилизировать совместно с бытовыми отходами. Остатки состава не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов
и пожеланий:
8-800-700-44-22
(звонок по России бесплатный)