

# Клей для ячеистого бетона SIMMIX МК-5



**SIMPRAS**  
PLYTOS BLOKAI MIŠINIAI

## Дополнительная информация:

### Особенности:

Влагоустойчив; пластичен.

### Состав:

Кварцевый песок, цемент, модификаторы;

Толщина слоя: 3 мм;

Время коррекции: 4 мин;

Приготовленный раствор использовать в течение: 3 час;

Максимальная величина частиц: не более 1 мм.

### Подготовка:

Для кладки стен необходимо использовать только чистые блоки, т.е. они должны быть очищены от всех нечистот. Поверхность блока должна быть ровной, не оледеневшей и не промокшей.

### **Приготовление раствора:**

Склеивающий раствор засыпается в чистую прохладную воду. Размешивать электрической мешалкой малых оборотов до образования однородной массы без комков. Небольшие количества можно размешивать вручную. Спустя 5 минут повторно перемешать. Работы выполняются при температуре от +5°С до +25°С.

22% воды / на единицу массы раствора (около 5 - 5,5 л/на 25-ти кг мешок).

### **Кладка кирпича:**

Подготовленный раствор при помощи зубчатого шпателя равномерно наносится на поверхность блоков. К свежим бороздкам прижимается блок и выравнивается при помощи резинового молотка. Коррекцию сложенных блоков можно производить в течение 4 минут. Сложенные блоки в течение 3 суток оберегать от дождя, солнца и мороза.

### **Внимание!**

При реакции сухого раствора с водой образуется щелочь, поэтому необходимо беречь глаза и кожу, а также избегать вдыхания пыли, образующейся от сухого раствора. В том случае, когда сухой раствор или подготовленный раствор попал в глаза, их необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей.

### **Упаковка и хранение:**

25-ти кг бумажные мешки. Изделие хранить в оригинальной упаковке в течение 12 месяцев со дня изготовления в сухом и прохладном месте на деревянных поддонах.

### **Расход:**

1,7 кг/м<sup>2</sup> при швах толщиной в 1 мм.