

## Decoquarz TC 7101

### Декокварц TC7101

Готовая к применению цветная штукатурка для внутренних и наружных работ на основе синтетической смолы

---



### Описание продукта

#### Область применения

Декоративное, цветное покрытие на основе синтетической смолы для износостойких покрытий стен на лестничных площадках, прихожих, фойе и местах с переключателями а также для устойчивых к атмосферным воздействиям покрытиям на цоколе. Применяется на штукатурках группы раствора Р II и Р III, гипсовых штукатурках группы раствора Р IV, бетонных /цементноволокнистых плитах, гипсокартонных плитах и т. д.

#### Свойства

Атмосферостойкая, водоотталкивающая по ДИН 4108, износостойкая по ДИН 53778, не содержит растворитель, способная к диффузии, щелочеустойчивая, стойкая к ударам и царапанию, с высокой эксплуатационной нагрузкой, готовая к применению. Разбавляется водой, почти без запаха, экологически чистая.

#### Цвет

21 различных естественных и современных цвета согласно цветовой карты.

**Примечание:**

Так как Декокварц содержит грануляты природного камня, возможны незначительные отклонения в цвете. Поэтому, для примыкающих друг к другу площадей применяют материал с одинаковым номером партии. Части различных номеров партии перед нанесением необходимо между собой перемешать.

#### Степень блеска

Шелковисто-матовый

#### Вид материала

Декокварц на базе чистого акрилата по ДИН 18 556, с гранулятами кварца.

#### Состав

Дисперсия чистого акрилата, добавки, вода, природный камень, консервант.

# Техническая информация

## Нанесение

### Основание

Пригодны прочные, сухие и чистые основания, технически правильно подготовленные. Предлагаем соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" (VOB) ДИН 18 363, часть С, абз. 3. Прочные, слегка впитывающие внутренние основания грунтовать не нужно.

Не прочные покрытия полностью удалить, поверхность обработать грунтом **Tex-Color Tiefgrund LF TC 3301**.

### Нанесение / использование

Материал перед нанесением хорошо перемешать мешалкой на медленной скорости.

После технической правильной подготовки: Промежуточное покрытие грунтом **Tex-Color Quarzgrund LF 3101**, заколерованным в подходящий к цвету Декокварц тон по системе Color Mix (см. таблицу).

Заколерованное промежуточное покрытие необходимо наносить всегда, также и для светлых тонов цветной штукатурки.

Заключительное покрытие: цветной штукатуркой **Tex-Color Decoquarz TC7101**, по возможности не разбавлять или добавить макс. 2% воды

Способ нанесения: Нанести равномерно кельмой из нержавеющей стали и сразу разгладить без переходов в одном направлении на 1 ½ толщины зерна.

### Указания

На больших объектах необходимо работать в группах, чтобы избежать образования выступов и работ по исправлению брака. Штукатурка **Tex-Color Decoquarz TC 7101** не пригодна для горизонтальных поверхностей, с постоянной мокрой нагрузкой. При нанесении фасадных покрытий соблюдать "Положение о подрядных строительных работах", часть С ДИН 18 363, абз. 3. Если для одной поверхности необходимо несколько ведер цветной штукатурки, они все должны быть с одинаковым номером партии или продукты с разными номерами партий перемешать между собой. Перед нанесением проверить цвета.

**Таблица для колеровки грунта Tex-Color Decoquarz TC 7101**

Декокварц	MD Color N°1	Декокварц	MD Color N°1	Декокварц	MD Color N°1
8701	CM 763	8709	CM 770	8716	CM 720
8702	CM 762	8710	CM 511	8717	CM 700
8703	CM 760	8711	CM 450	8718	CM 735
8704	CM 623	8712	CM 450	8719	CM 735
8706	CM 770	8713	CM 481	8720	CM 735
8707	CM 770	8714	CM 495	8721	CM 735
8708	CM 770	8715	CM 495	8725	CM 620

# Техническая информация

<b>Расход</b>	Зависит от качества и структуры основания. Зерно 0,7 – 1,2 мм 2,5 – 3,0 кг/м <sup>2</sup> Зерно 1,2 – 1,8 мм 4,0 – 4,5 кг/ м <sup>2</sup> Точный расход определяется пробной покраской на объекте.
<b>Разбавление</b>	Водой макс. 2%
<b>Рабочие инструменты</b>	Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть водой.
<b>Время высыхания</b>	Физически водным испарением. Поверхность сухая на ощупь через 24 часа (зависит от погодных условий). Полное высыхание через 5 дней. при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха макс. 65%. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.
<b>Температура нанесения</b>	Мин. +5°C для объекта и воздуха во время нанесения и высыхания. Не наносить под палящим солнцем, при сильном ветре, в туманную погоду и при опасности мороза.

## Указания

<b>Фасовка</b>	25 кг
<b>Хранение</b>	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
<b>Указания по ТБ</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после проведения работ хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы на поверхность грунта.
<b>Утилизация</b>	Согласно местным предписаниям.

## Приложение

Нанесение: проверка основания см. "Положение о подрядных строительных работах" (VOB) 18 363, часть С, абз.3 / Тех-Color Decoquarz TC 7101

№ п.п.	Основание	Предварительная обработка и грунтовка
1.	Новые штукатурки группы раствора P Ic, P II и P III после 2-3 недельной сушки (заштукатуренные места флюатируются).	Обработать грунтом Тех-Color Quarzgrund LF TC 3101
2.	Слегка мелящиеся, прочные старые покрытия сильно мелящиеся старые покрытия	Обработать грунтом Тех-Color Tiefgrund LF TC3301 Предварительно тщательно обмыть

# Техническая информация

<b>3.</b>	Не прочные, отслаивающиеся старые покрытия и синтетические штукатурки	Обработать грунтом Tex-Color Tiefgrund LF TC3301 Или Tex-Color Tiefgrund LH TC 3201
-----------	---	---

	Указания	
<b>A</b>	Поверхности пораженные плесенью или грибком	Поражение тщательно удалить при помощи Schimmelentferner, промыть и хорошо просушить. Затем нанести Tex-Color Sanierlösung TC 8101 и оставить на 24 часа сохнуть.
<b>B</b>	Солевые выцветы	Обмести насухую и обработать грунтом Tex-Color Tiefgrund LH TC 3201. На покрытия, нанесенные на неочищенные от соли поверхности, мы гарантию не даем.
<b>C</b>	Продолжительно эластичные герметики и наклейки	Не перекрашивать
<b>D</b>	Кладка из клинкера, кирпича и силикатного кирпича внутри помещений	Должны иметь перед нанесением покрытия естественную влажность. Поверхности, поврежденные солями железа, никотином и сажей, прогрунтовать Tex-Color Isolierfarbe LH TC 1103

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329  
e-mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)  
[www.profittec.de](http://www.profittec.de)

Техническая информация от 01/2008