

DALI® Грунт-эмаль по ржавчине Зв1



С молотковым эффектом

Назначение:

Защитно-декоративная обработка различных металлических поверхностей, в том числе пораженных точечной или сплошной коррозией с толщиной ржавчины до 100 мкм

Область применения:

Внутри и снаружи помещений по ЛЮБЫМ металлическим поверхностям, новым и ранее окрашенным:

- стальным и чугунным (решетки, ограды, гаражи, ворота и пр.)
- цветным металлом (цинк, медь, алюминий)
- поверхностям из оцинкованного металла (профнастил) и нержавеющей стали

Допускается нанесение на деревянные поверхности, влажностью не выше 20%, эксплуатируемые внутри помещений

Технические данные:

Состав

модифицированная алкидная смола, восстановитель металла, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, анткоррозионные и функциональные добавки, растворитель

Методы нанесения

кисть, валик, распыление

Разбавление

допускается, но не более 10% от общей массы состава

Разбавитель

универсальный растворитель DALI™, сольвент, ксиол, P646/647

Температура применения

от +8°C, относительная влажность воздуха менее 80%

Количество слоев

2-3

Расход в 1 слой

1л на 12-18м²

- на отлип – до 3 часов
- межслойная сушка – от 5 минут до 2 часов, либо через 3 суток
- окончательный набор прочности покрытия - до 7 суток

Блеск покрытия

глянцевый (не менее 75%)

Цвет

15 цветов по каталогу RAL

Колеровка ручная

белый цвет - универсальными колерными пастами DALI™

Вязкость ВЗ-246 6мм (при $t^{\circ} +20\pm2^{\circ}\text{C}$),	40-80
сек	
Плотность, г/см³	1,20 – 1,30
Стойкость пленки к статическому воздействию масел, воды, 3% раствора NaCL	до 7 суток
Термостойкость покрытия	до + 80°C
Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений)	до 8 лет
Прогнозируемый срок службы покрытия (внутри помещений)	не менее 10 лет
Очистка инструмента	универсальный растворитель Dali™, уайт-спирит, сольвент, ксиол, Р 646/647
Хранение и транспортировка	<ul style="list-style-type: none"> • при t° от -40° до +40°C • не теряет свойств при замораживании
Срок годности	3 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	0,23; 0,75; 2; 10л

Свойства:

- совмещает свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали
- 3-х ступенчатая система защиты: барьерная + антикоррозионная + протекторная
- допускается нанесение прямо по ржавчине
- обладает высокими показателями адгезии к новым, ранее окрашенным и пораженным коррозией поверхностям
- образует долговечное суперпрочное покрытие с эффектом молотковой чеканки
- устойчива к воздействию воды, масел, слабых кислот и щелочей
- устойчива к выгоранию, не разрушается под воздействием УФ-излучения
- атмосферостойкая, выдерживает колебания температур от -40°C до +60°C
- легко наносится, хорошо растекается по поверхности, не оставляет следов от кисти
- отличается высокими показателями укрывистости и низким расходом
- выпускается в готовых цветах по каталогу RAL

Рекомендации по применению:

Условия проведения работ

- t° окружающего воздуха и поверхности от +8° до +30°C
- относительная влажность воздуха не более 80%

Подготовка поверхности

- ранее окрашенные поверхности рекомендуется предварительно проверить на совместимость: нанести грунт-эмаль на небольшой участок и выждать 60±5 мин. В случае отсутствия отслоений, шагрени и других дефектов, поверхность очистить только от отслаивающихся слоев предыдущего покрытия. В противном случае полностью удалить старое покрытие. Допускается нанесение грунт-эмали Dali™ поверх любых лакокрасочных покрытий, за исключением покрытий на основе НЦ и ХВ.
- в случае наличия ржавчины, очистить поверхность от рыхлого слоя (окалины, пригара) металлической щеткой, скребком, наждачной бумагой
- протереть ветошью от пыли, грязи, следов консервационных и технологических смазок
- обезжирить поверхность растворителем 646, бензином, уайт-спиритом, сольвентом или ацетоном и насухо протереть чистой тканью

Проведение работ

Эмаль перед нанесением тщательно перемешать.

Наносить в 2-3 слоя.

Время высыхания (при t° 20±2°C):

- «на отлип» - 2 часа
- межслойная сушка – от 5 минут до 2 часов, либо после 12 часов; не допускается нанесение последующих слоев в интервале от 2 до 12 часов
- окончательный набор прочности покрытия – до 7 суток

Очистка инструмента:

универсальный растворитель, уайт-спирит, сольвент, Р 646