

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ

Maxiprimer ("Террагрунт Махі") – это прозрачный грунт глубокого проникновения для наружного и внутреннего применения. Используется для снижения и выравнивания впитывающей способности, а так же для укрепления различных типов оснований. Может применяться перед покраской и нанесением декоративных покрытий.

СВОЙСТВА

- Проникает в основание, укрепляет и повышает износостойкость;
- Снижает впитывающую способность;
- Препятствует усадке и трещинообразованию наносимых покрытий;
- Связывает пыль, повышает адгезию покрытий с основанием;
- Высокая атмосферостойкость;
- Может наноситься за несколько подходов (мокрое по мокрому);
- В жидком виде имеет молочный цвет для удобства и контроля нанесения, после высыхания становится прозрачный;
- Экологически безопасен;

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Maxiprimer предназначен для укрепления старых, адсорбирующих необработанных бетонных и оштукатуренных поверхностей, подготовки различных сильно впитывающих оснований перед применением цементных клеев, штукатурных и ремонтных составов, полимерных шпатлевок. Может применяться для подготовки оснований перед нанесением декоративных отделочных материалов.

Maxiprimer применяется для нанесения на:

- Цементно - песчаные и ангидридные стяжки;
- Цементные и известково-цементные штукатурки;
- Гипс содержащие основания;
- Стены из бетона, легкого и ячеистого бетона (пено- и газобетона);
- Кладки из кирпича и природного камня;
- Полимерные шпатлевки;
- ГКЛ, ДСП и ДВП;

Maxiprimer не предназначен для нанесения на металл, старые плиточные покрытия, пластик и другие слабо впитывающие основания и использовать в целях, не предусмотренных настоящей инструкцией.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Основание должно быть чистым, обладать достаточной несущей способностью, сухим и очищенным от пыли, остатков краски, жира, воска, следов битума и других загрязняющих веществ. Пыль, непрочные участки основания и слабо держащийся поверхностный слой должны быть удалены. Трещины и дефектные участки основания должны быть предварительно отремонтированы с использованием ремонтных составов Terramix или других материалов для ремонта. Поверхности, не подлежащие грунтованию должны быть защищены малярной лентой или полиэтиленовой пленкой.

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Maxiprimer

68143



23.02.2023

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением Maxiprimer рекомендуется перемешать. Maxiprimer может наноситься валиком, кистью, щеткой, а также с помощью специального распылительного оборудования, равномерным слоем, не допуская скопления ее излишков (капли, потеки) на поверхности. Для сильно впитывающих поверхностей рекомендуется выполнить нанесение несколькими последовательными слоями с интервалом нанесения примерно 1 час, для исключения образования глянцевой пленки на поверхности. Достаточность насыщения поверхности грунтом контролируется визуально.

Нанесение покрытий по загрунтованной поверхности следует выполнять после полного высыхания последнего слоя грунтовки и составляет не менее 3-х часов.

Для максимального проявления адгезионных свойств, рекомендуется выполнять нанесение последующего покрытия не позднее, 3-х дней после применения грунтовки.

Нанесение грунтовки Maxiprimer рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности воздуха не более 80% и при температуре основания и окружающей среды от +5°C до +30°C.

Инструменты для нанесения и оборудование после окончания работ следует вымыть водой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные участки кожи. При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу. Хранить в месте недоступном для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Пустую тару с высохшими остатками материала утилизировать как бытовые отходы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Прозрачный грунт глубокого проникновения для наружного и внутреннего применения
Состав	Вода, акриловый сополимер на водной основе, технологические, бактерицидные и специальные добавки
Колеровка	Не колеруется
Цвет покрытия	Прозрачный
рН	8,0-9,0
Кол-во воды для разбавления	Не разбавлять водой
Температура применения	от +5 °С до +30 °С
Время полного высыхания при t=(+20±2)°С	3 ч.
Расход	0,10 - 0,15 кг /м2 по гладкой поверхности, при однократном нанесении, в зависимости от впитывающей способности основания
Морозостойкость (в таре)	Допускается до 5-ти циклов кратковременного замораживания во время транспортировки при температуре -20 °С сроком не более 14 дней
Хранение	18 месяцев в сухих условиях в заводской оригинальной упаковке, в отсутствие воздействия источников тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 °С до +30 °С
Упаковка	Пластмассовые ведра 5, 10, 18 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Все показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды от +18°С до +22°С и относительной влажности воздуха 50-60%. При иных условиях параметры могут отличаться от заявленных.
- Если материал был подвергнут замораживанию, разморозить его при комнатной температуре, исключив воздействие нагревательных приборов или горячей воды.



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 149 22 37,
info@terraco.ru
www.terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru
www.terraco.ru