

АКВАТЕКС ТИРОЛЬ

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ

Назначение:

- Защитно-декоративное окрашивание деревянных и минеральных фасадов и интерьеров, в том числе с повышенной влажностью воздуха, неотапливаемых или подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке.
- Защита деревянных/минеральных поверхностей от воздействия: влаги, УФ-излучения (потемнения, выгорания) и других атмосферных и эксплуатационных воздействий.

Область применения:

Снаружи и внутри помещений по поверхностям: **Деревянные:** фасады домов и цоколи, садовые строения, заборы, интерьеры из вагонки, блок-хауса и др. Внутри и снаружи под навесом по материалам на основе древесины (ОСП/OSB, ДСП, ДВП, фанера и т.д.). **Минеральные:** цементно-песчаные штукатурки, бетон, кирпич, ГЛК, ГВЛ, ЦСП и фибролитовые плиты, шифер и плиты из асбоцемента/хризотилцемента. Разрешена к применению в детских дошкольных, общеобразовательных, спортивных и лечебно-профилактических учреждениях.

Не применять для окрашивания: полов, ступеней, мебели, перил, окрашенных поверхностей, находящихся в контакте друг с другом или с другими поверхностями; ранее окрашенных известковыми, силикатными красками и **органоразбавимыми алкидными составами**; поверхностей, обработанных огне- и биозащитными пропитками; горизонтальных и наклоненных поверхностей вне помещений во избежание недопустимого постоянного (статического) воздействия вода.

Свойства:

- Создает атмосферостойкое покрытие надежно защищающее поверхность от негативных факторов окружающей среды, устойчивое к перепадам температур от -40°C до +40°C
- Содержит эффективный антисептик, предотвращает развитие и появление плесени и грибка
- Образует долговечное, устойчивое к истиранию покрытие, выдерживающее влажную уборку с применением бытовых синтетических моющих средств без абразивных компонентов
- Обладает отличной адгезией к дереву и минеральным поверхностям
- Образует паропроницаемое «дышащее» покрытие
- высокой эластичности**, устойчивое к образованию микротрещин
- Обладает водоотталкивающими свойствами благодаря содержанию **натурального воска** в составе
- Образует равномерное матовое покрытие без потеков позволяет скрыть небольшие дефекты поверхности
- Экологичная, без неприятного запаха.

Подготовка поверхности:

Деревянные. Деревянная поверхность должна быть сухой (влажность древесины не более 20%), чистой. При обработке, пораженной или ранее окрашенной древесины предварительно очистить (отшлифовать, зашкурить) поверхность от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений и смолы, ворса. Загрунтовать: **Грунтом Акватекс Гибридный грунт-антисептик** или самой краской, разбавленной питьевой водой на 10-20%, высушить и при необходимости удалить ворс легкой шлифовкой без повреждения загрунтованной поверхности.

Минеральные. Неокрашенную минеральную поверхность очистить от пыли, грязи, высолов. Минеральная поверхность должна быть чистой, полностью высохшей (влажность до 4%), ровной (без изъянов и каверн). Глянцевые бетонные поверхности отшлифовать. С ранее окрашенных поверхностей механически удалить слабо держащуюся краску и штукатурку. Удалить дефекты швов бетонных элементов. Все обнаженные металлические элементы должны быть защищены антикоррозионной



грунтовкой. Дефекты поверхности должны быть выровнены. Сильно впитывающие минеральные основания рекомендуется предварительно обработать Грунтовкой Укрепляющей Dali, слабо впитывающие основания – Нано-грунтовкой Dali. Допускается грунтование краской, разбавленной на 10-20% питьевой водой.

Рекомендации по применению:

Перед применением тщательно перемешать. Окрасочные работы производить в сухую погоду при $t^{\circ}\text{воздуха}$, состава, поверхности, не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%. Не красить в жаркую погоду, при сильном ветре, под прямыми лучами солнца или при дожде. Наносить равномерно в 2 слоя кистью, валиком, распылителем. При необходимости допускается разбавление водой до 5% от объема краски.

По окончании работ удалить лишнюю краску с инструмента, промыть водой.

Обеспечить высыхание в течение не менее 2 часов (при $+20^{\circ}\text{C}$) до выпадения росы, тумана.

Покрытие беречь от воздействия дождя и механических воздействий в течение первых 5 суток после окрашивания.

Перед окраской больших площадей краску одного цвета, но разных партий, необходимо смещать в одной емкости.

Технические данные:

Состав	высококачественная акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, добавки, воск, консервант, вода
Малярный инструмент	кисть, валик, распыление
Разбавление	до 5% водой, грунтование 10-20% водой
Температура применения	не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, влажность воздуха не более 80%
Влажность древесины	не более 20%
Влажность минеральной подложки	не более 4%
Количество слоев	2
Расход в 1 слой	1л на 9-13 м ² фактический расход определяется опытным нанесением в зависимости от качества поверхности
Время высыхания (при $t^{\circ} +20\pm 2^{\circ}\text{C}$)	межслойная сушка – 2 часа; полное высыхание – 24 часа; полный набор прочности покрытия – 14 суток
Блеск покрытия	матовый
Готовые цвета (11)	Эдельвейс (белый А); RAL 1014; RAL 1015; RAL 1019; RAL 7035; RAL 7040; Эвкалипт (X149); RAL 7024; RAL 8019; RAL 8017; Шоколад (2665)
Колеровка машинная	база А, база С по каталогам: NCS S 2050, Nova 2024, RAL, Цвета природы
Колеровка ручная	база А - колеровочными пастами и красками Dali, но не более 5% от объема краски
Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений под навесом)	до 10 лет, внутри помещений – не ограничен
Класс устойчивости к влажному трению	II
Очистка инструмента	вода
Уход за покрытием внутри помещений	очистку поверхности при необходимости производить не ранее, чем через месяц после окраски нейтральным (рН 6-8) раствором моющего средства с использованием мягкой губки
Уход за покрытием снаружи помещений	выдерживает влажную очистку фасадов с применением нейтральных моющих средств и специальной техники
Хранение и транспортировка	при t° от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$ в плотно закрытой оригинальной таре, допускается 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток. Оттаивать при комнатной температуре в течение не менее 24 часов.
Срок годности	2 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	0,75; 2,5; 9л.