СОСТАВ FAKTURA ТОНИРУЮЩИЙ

- ✓ **2 в 1: проникающая антисептическая пропитка и тонирующий состав**
- ✓ **Транспарентные пигменты подчеркивают природную красоту фактуры древесины: в отличие от обычных пигментов они не отражают свет, благодаря чему покрытия на их основе более прозрачные, а цвет глубже и ярче**
- ✓ **Фунгицид ROCIMA (Швейцария) защищает древесину от синевы, плесени, грибков и других биоповреждений**
- ✓ **Не препятствует естественному «дыханию» древесины**
- ✓ **Для наружных и внутренних работ**
- ✓ **Не выцветает. Не желтеет.**
- ✓ **Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка**

Краткая аннотация

Фасовка – Ведро 0,9 л	**Нормативная документация:** ТУ 2316-003-49417770-2007
Назначение *Состав FAKTURA™ тонирующий предназначен для декоративной отделки под ценные породы дерева и защиты деревянных поверхностей от биопоражений плесневыми, деревоокрашивающими и дереворазрушающими грибами перед дальнейшим окрашиванием бесцветными водо- и органоразбавляемыми лаками FAKTURA™. Для наружных и внутренних работ.* *Технологичен в работе: легко наносится, не поднимает ворс*	**Пригодные подложки**: для новых, ранее не окрашенных стеновых и потолочных панелей, окон, дверей, садовой мебели, полов, деревянных элементов фасада, в т.ч. для помещений с высокой

дерева, без запаха. Не выцветает. Не желтеет. Может применяться как самостоятельное покрытие при нанесении в 3 слоя.	влажностью (кухни, предбанники, ванные комнаты) в местах, исключающих прямое воздействие воды.
Применение *Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной, сухой с влажностью не более 20%.* *1. Новые деревянные поверхности очистить от грязи, пыли, масляных загрязнений. Далее – отшлифовать, пыль удалить.* *2. Неровности выровнять Шпатлевкой FAKTURA по дереву.* *Оптимальные условия для окраски — безветренная, теплая, облачная погода с круглосуточной температурой воздуха выше +5^{0}C и относительной влажности воздуха не более 80%.* *Перед применением Состав перемешать. Для проверки оттенка рекомендуется проводить контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный результат зависит от породы, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев. Во избежание разницы в оттенке, поверхность целесообразно окрашивать непрерывно от края к краю.* ***Наносить*** *равномерным тонким слоем вдоль волокон древесины (по направлению ворса) кистью для водных лаков, валиком, тампоном* ***в 1-2 слоя*** *(<u>для наружных работ</u> — **в 3 слоя**). Тщательно обработать торцы. После полного высыхания состава поверхность покрыть лаками FAKTURA™ (согласно инструкции по использованию).*	**Расход:** На однослойное покрытие по подготовленной поверхности – **1 л до 10 м^2** в зависимости от цвета, впитывающей способности поверхности и способа нанесения.
Время высыхания При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% – **5 часов.** До нанесения лаков – не менее 24 часов. При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания может быть больше	
Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации.	
Гарантии производителя: Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления.	

Техническая информация

Наименование показателя	**Значение**
Цвет пленки	Золотой дуб, махагон, орегон, орех, палисандр, рябина, тик
Внешний вид пленки	После высыхания состав должн образовывать однородную, без кратеров, пор и трещин пленку
Динамическая вязкость (100 rpm) 6 ротор при t (20±0,1)°С, мПа*с	130-250

Массовая доля нелетучих веществ, %	10-12
pH	8,0-9,0
Время высыхания до степени 3 при t (20±2)°С и влажности (65±5)%, ч	Не более 5 ч
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее: - воды - 3%-ого раствора натрия хлористого	 24 24
Морозостойкость, циклы до -30°С при транспортировании	5 циклов

Дополнительная информация

Меры предосторожности

Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасен

Транспортировка и хранение

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей.
Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до -30°С при транспортировании. В случае замерзания состав размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания сохраняет первоначальные свойства.

Состав:

акриловая дисперсия, целевые добавки высокоэффективный фунгицид, пигменты, вода.

Производитель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru