



Антикоррозийный грунт для поверхностей из черного металла Rust Beater No.1

Rust Beater № 1 предназначен для грунтования поверхностей из черных металлов. В состав грунта входит фосфат цинка, обеспечивающий длительную антикоррозийную защиту. Грунт Rust Beater № 1 легко наносится без разбрызгивания и потеков. Идеален для грунтования поверхностей черных металлов в дождливых и приморских районах, местах с повышенной влажностью (например, в подвалах, теплицах). Антикоррозийная грунтовка чрезвычайно легка в нанесении и создает прочную гладкую поверхность, готовую к окраске. Грунт Rust Beater № 1 не подходит для окрашивания находящихся под водой поверхностей. Термостойкость покрытия до 80 С°.

Может использоваться для защиты и подготовки поверхности к финишной отделке: радиаторов отопления, труб горячего водоснабжения, металлических ворот и дверей, решеток, садовой мебели и инструмента.



- Грунт усиливает антикоррозионные свойства краски за счет фосфата цинка.
- Грунт повышает адгезию финишного материала к поверхности.
- Можно наносить грунт прямо на ржавчину.
- Обладает отличной укрывистостью и выравнивает поверхность труб.
- Быстро высыхает на поверхности.

Продуктовые характеристики:

- **2-4 часа** Время высыхания
 - **+5 С° до +30 С°** Температура нанесения
 - **Для внутренних работ/Для наружных работ** Область применения
 - **Валик/Кисть** Способ нанесения
-

Применение

- Для защиты от ржавчины
- Для подготовки поверхности к окрашиванию

Антикоррозийный грунт для поверхностей из черного металла Rust Beater No.1 может использоваться для следующих поверхностей:

- Краски и грунты для забора
- Краски и грунты для металлических ворот
- Краски и грунты для металлических дверей
- Краски и грунты для металлических решеток
- Краски и грунты для перил
- Краски и грунты для садовой мебели
- Краски и грунты для садовых инструментов

Продуктовые характеристики

Расход 1 л на м² (в 1 слой) 12

Упаковка 250 мл; 2,5 л

Повторное нанесение через 4-8 часов

Температура нанесения +5 С° до +30 С°