

ВОСК ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав	Водная дисперсия полимера, восковая эмульсия, функциональные добавки
Методы нанесения	Кельма, шпатель, тампон, губка
Разбавление	Запрещено
Температура применения	От +10°C, относительная влажность воздуха менее 70%
Количество слоев	1
Расход в 1 слой	1 кг на 10 м ²
Время высыхания (при t° +20±2°C)	На отлип — 3 часа; Время выдержки до полировки — 24 часа; Окончательный набор прочности покрытия — 7 суток
Блеск покрытия	Глянцевый (после полировки)
Цвет материала	Бесцветный
Колеровка ручная	Универсальными колерными пастами ТМ Dali, не более 4% от общей массы состава
Очистка инструмента	Вода
Хранение и транспортировка	При t° от +5° до +35°C; выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток при температуре до -40°C
Срок годности	2 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	0,9 кг

НАЗНАЧЕНИЕ:

Усиливает фактуру поверхности любых декоративных штукатурок, в том числе «венецианской», защищает от влаги и загрязнений, придает покрытию глянец.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется внутри помещений по декоративным покрытиям Dali-Decor™:

- Veneziano
- Античная
- Фактура
- Шуба
- Короед

ВОСК ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ



КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- Усиливает декоративный эффект покрытий
- Придает покрытию дополнительный блеск
- Подчеркивает фактуру и глубину рельефа поверхности
- Защищает поверхность от влаги и загрязнений
- Обладает высокой прочностью и увеличивает срок службы декоративного покрытия
- Выдерживает влажную уборку с применением моющих средств

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Наносить на сухую, чистую поверхность при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°C.
- Перед применением воск тщательно перемешать.
- Наносить равномерным сплошным слоем кельмой или шпателем в 1 слой.
- Через 24 часа отполировать поверхность полировальной машинкой или дрелью с войлочной, меховой или другой мягкой насадкой белого цвета. Максимальное количество оборотов – 2000 об/мин (иначе покрытие может быть повреждено).

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ:

- При ручной колеровке необходимо соблюдать общие правила колеровки: колеровать сразу весь объем материала, необходимый для работы.
- Колорант вводить постепенно, тщательно перемешивая состав и оценивая оттенок на пробном участке.
- Толстый слой воска или полировка при скорости выше 2000 об/мин может привести к пожелтению покрытия — этого следует избегать.
- Для усиления рельефа после нанесения воска можно провести по поверхности ребром кельмы или влажной губкой до подсыхания слоя.
- Для имитации натурального камня допускается использование нескольких оттенков воска одновременно.
- Влагоотталкивающими и защитными свойствами обладает только отполированное покрытие.