

NEOMID®**ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛИТ OSB
NEOMID**

Полимерная шпатлевка на водной основе, готовая к применению, предназначена для отделки по плитам OSB в сухих и влажных помещениях.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- ▶ Образует влагостойкое эластичное покрытие, стойкое к образованию трещин.
- ▶ Помогает выровнять поверхность.
- ▶ Придает конструкции большую прочность и долговечность.
- ▶ После шпатлевания поверхность может подвергаться шлифовке, окрашиванию и оклейке обоями.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Для выравнивания и заделки стыков, швов, трещин, отверстий от саморезов и других неровностей на OSB, фанере и других пористых древесных материалах.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

Поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений, пыли, воска, жира и старых лакокрасочных покрытий. Участки, зараженные плесневыми грибами обработать Отбеливателем для древесины NEOMID в соответствии с инструкцией. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности во избежание растрескивания при высыхании, обусловленного неравномерной впитывающей способностью плит OSB. При заделке швов более 5мм рекомендуется использовать специализированную ленту.

НАНЕСЕНИЕ.

Перед применением Шпатлевку необходимо тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 3-5% от массы. Нанести при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% шпателем в 2 слоя, плотно вдавливая в основу. 1-й слой на сдир, 2-й слой – выравнивающий, толщина слоя за 1 проход – до 5 мм. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ.

Полное высыхание 24-48 часов, при температуре от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%, в зависимости от толщины покрытия, температуры и влажности воздуха.

РАСХОД.

До 0,75 кг/м² на 0,5 мм толщины, в зависимости от толщины слоя нанесения и фактуры поверхности.

УТИЛИЗАЦИЯ.

Продукт не сливать в канализацию, водоемы и почву. Для сдачи пустой тары обращайтесь в специализированные пункты утилизации. Не использовать пустую тару в бытовых целях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Допускается до 5 циклов замораживания-размораживания до температуры -20°C, но сроком не более 30 дней без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить в оригинальной таре при комнатной температуре без использования нагревательных приборов не менее суток. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в течение двух месяцев.

СРОК ГОДНОСТИ. 18 месяцев.**СОСТАВ.**

Водно-дисперсионная полимерная композиция с добавлением минерального наполнителя (мрамор), армирующих волокон и вспомогательных веществ.

СГР RU.77.01.34.008.E.002146.09.15