

Universal Abbeizer

Универсальное средство

для удаления лакокрасочных покрытий

Снимает все эмали, лаки и краски

Для внутренних и наружных работ



Материал

<p>Область применения</p>	<p>Для быстрого и тщательного удаления старых эмалей, лаков и красок на основе масла, целлюлозы, синтетических смол, асфальта и хлоркаучука, а также латексных и дисперсионных красок, синтетических штукатурок, остатков клея, шпаклёвки, остатков ПУ-пены со всех ходовых оснований, таких как камень, древесина или металл.</p> <p>При использовании на натуральной древесине не образуется выцветов либо изменения цвета древесины.</p> <p>Перед применением обязательно сделать пробу на совместимость с основанием на незаметном месте!</p>
<p>Свойства</p>	<p>Удаляет быстро и тщательно несколько слоёв эмалей, лаков либо краски за один рабочий процесс. Наложённый слой düfa Universal Abbeizer не высыхает в течение продолжительного времени, что способствует его высокой эффективности.</p> <p>düfa UniversalAbbeizer поставляется в готовом виде, имеет слабый запах. Тиксотропная консистенция позволяет наносить продукт также толстым слоем на вертикальные поверхности.</p>
<p>Плотность</p>	<p>Ок. 0,99 г/см³</p>
<p>Состав</p>	<p>Сложный эфир, бензин и вспомогательные добавки (< 5 % алифатических углеводородов, < 5 % неионогенных тензидов).</p>
<p>Код продукта</p>	<p>M-AB 20</p>
<p>Фасовка</p>	<p>750 мл, 2,5 л</p>
<p>Основание</p>	<p>Должно быть сухим и очищенным от крупных загрязнений.</p>

<p>Нанесение</p>	<p>Перед применением обязательно сделать пробу на совместимость с основанием на незаметном месте!</p> <p>düfa Universal Abbeizer обильно нанести на поверхность.</p> <p>Небольшие предметы или элементы можно погружать в düfa Universal Abbeizer.</p> <p>Обычное время воздействия находится в пределах от 15 до 45 минут. Для критических лакокрасочных покрытий может потребоваться до нескольких часов. Эффективность продукта улучшается, если поверхность укрыть фольгой и вести обработку при более высоких температурах окружающей среды.</p> <p>Удаление особенно «стойких» покрытий целесообразно производить в несколько рабочих процессов. После удаления внешних слоёв необходимо повторно обильно нанести düfa Universal Abbeizer. По истечении времени воздействия на небольшом участке сделать пробу шпателем. Если покрытие отслоилось, снять шпателем все остатки. В труднодоступных местах снять отслоившийся материал мелкой металлической стружкой либо смыть водой с помощью жёсткой щётки.</p> <p>Внимание! По причине высокой эффективности düfa Universal Abbeizer может воздействовать на чувствительные к растворителям материалы. Поэтому, не подлежащие обработке основания (особенно пластмассу, стекло и т. д.) рекомендуется тщательно оклеить или укрыть.</p> <p>На очищенное и сухое основание можно наносить новое покрытие.</p>
<p>Разбавление</p>	<p>düfa Universal Abbeizer наносить не разбавляя.</p>
<p>Рабочие инструменты</p>	<p>Рекомендуется нанесение кистью, валиком, щёткой, губкой или шпателем. Не применять инструменты с синтетическим ворсом/щетиной.</p>
<p>Температура нанесения</p>	<p>Мин. + 8 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и воздействия.</p>
<p>Расход</p>	<p>Ок. 300 – 500 мл/м² в один слой. Точный расход определяется путём пробного нанесения на объекте.</p>
<p>Чистка рабочих инструментов</p>	<p>Водой, сразу после выполнения работ.</p>
<p>Хранение</p>	<p>В сухом, прохладном месте. Не допускать нахождения на морозе.</p>



Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары не вдыхать. При необходимости использовать средства для индивидуальной защиты органов дыхания. Во время проведения работ и высыхания обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Во время применения продукта не принимать пищу, не пить, не курить. При контакте с глазами либо кожей незамедлительно тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоёмы и на поверхность почвы. При необходимости запросить лист безопасности.
Утилизация	В утилизацию сдавать только пустую тару. Сухие остатки продукта следует утилизировать с бытовым мусором. Упаковку с жидким остатком продукта сдавать в специальные сборные пункты лакокрасочной продукции согласно коду отходов AVV 080117. Следовать местным предписаниям.

Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 33 37 82.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de

Техническая информация от 01/2012