

## Fome Flex Parquet 300ml (Замазка для паркета)

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

<b>Продукт</b>	Специализированная однокомпонентная уплотнительно-клеящая масса на базе акриловой эмульсии для паркета и деревянных полов.
<b>Свойства</b>	Легко обрабатывается (разглаживается, принимает нужную форму, окрашивается, не приводит к коррозии металлов). Почти без запаха. После затвердения (испарения воды) создает пластичную и эластично упругую массу, стойкую к атмосферным явлениям.
<b>Цвет</b>	Сосна, дуб, бук, вишня, красное дерево.
<b>Упаковка</b>	Карtridge по 300мл.
<b>Срок хранения</b>	В первичной упаковке 18 месяцев при температуре от +5°C до +25°C. Морозоустойчив при транспортировке до -15°C.
<b>Назначение</b>	Для заделки швов щелей и трещин в паркете, напольных деревянных покрытиях и пр. Герметизация щелей между пакртными и др. досками, плинусами, стенами, панелями, деревянной облицовке и пр. Заполнение трещин и ремонт деревянных панелей. Расшивка щелей в деревянных окнах.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Характер продукта</b>	Акриловая эмульсия
<b>Плотность</b>	1,72 г/мл.
<b>Консистенция</b>	Паста
<b>Время пленкообразования</b>	5-10 мин. при температуре +23 °C и влажности 55%.
<b>Время затвердевания</b>	1-2 недели (в зависимости от темепературы и влажности воздуха)
<b>Сухой остаток</b>	86 %
<b>Допустимая деформация</b>	±7,5%
<b>Термоустойчивость после затвердения</b>	от -20°C до +75°C.
<b>Оползание</b>	По нормам ISO 7390 не более 2 мм
<b>Твердость по Шору А</b>	По нормам DIN 53505: 40°
<b>Модуль 100%</b>	По нормам ISO 53504: 0,5 Мпа
<b>Максимальная упругость</b>	По нормам ISO 53504: 250%
<b>Возможность окрашивания</b>	После полного затвердевания хорошо окрашивается
<b>Ремонт</b>	Тем же материалом

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

<b>Основа</b>	Древесина, алюминий с анодно-оксидным покрытием, бетон, твердый ПВХ – к этим материалма нет необходимости применять праймер (грунтовку).
---------------	--

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

<b>Способ применения</b>	Удалить колпачок, прорезать наконечник картриджа, снова навинтить колпачок и обрезать его под углом на диаметре, соответствующем ширине шва. Наносится при помощи ручных или пневматических пистолетов в диапазоне температур от +5°C до +40°C. После нанесения разгладить шпателем в течение 5 минут и оставить до полного затвердевания. Поверхности должны быть чистые, свободные от пыли, жиров, масел и других загрязнений и относительно сухие. Перед нанесением удалить свободные частицы. Если масса применяется для наружных работ, использовать только при хорошей, сухой погоде и в первые 5 ч не допускать попадания на нее дождя.
<b>Средство очистки</b>	Инструменты и руки промыть мыльной водой сразу после работы.
<b>Меры безопасности</b>	Беречь от детей!

**Ответственность:** Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.