



ШТУКАТУРНЫЙ ГИПС Stuckgips (Дюфа).

Вид материала: Природный продукт.

Применение: Пригоден для заполнения /заделки/ отверстий, формирования подделок и украшений путём литья /скульптуры/. Также для самостоятельного производства штукатурки. Подготовка основания: Основания должны быть чистыми.

Обработка: После тщательной очистки основания и последующего смачивания всыпать гипс в воду /примерно в пропорции 1:1, дать некоторое время пропитаться и тщательно перемешать. Нанести и разгладить шпателем. Масса поддаётся обработке в течение приблизительно 15 мин. При литье и т. п. - в течение приблизительно 3 - 8 мин. Последующая отделка /например, разрисовка/ возможна только после высыхания.

Примечание: Гипс поделочный является природным продуктом, полностью достигающим присущей ему степени белизны только после высыхания.

Чистка инструментов: Сразу после использования - тщательно промыть водой.

Хранение: В сухом месте. Стабильность сохранения гарантируется в течение приблизительно 6 мес. с момента поставки.

Фасовка: 1 кг и 5 кг. Расход: В зависимости от вида применения.

Температура обработки: Минимум +5°C для объекта и атмосферы во время обработки и высыхания.