

**ГРУНТОВКА ПОД
ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ****LI-131 F****| Колеруемая****25 кг ≈ 125 м²****Экономичный расход****ПОВЫШАЕТ
АДГЕЗИЮ****СОКРАЩАЕТ РАСХОД
ДЕКОРАТИВНОЙ
ШТУКАТУРКИ****ЗАЩИЩАЕТ
ФАСАД****ОПИСАНИЕ**

Грунтовка под декоративные штукатурки колеруемая Li-131 F на основе стирольно-акрилового сополимера с применением минеральных наполнителей, биоцидных компонентов, реологических добавок и светостойких пигментов. Образуется равномерное шероховатое покрытие, повышающее сцепление финишного материала с поверхностью.

СВОЙСТВА:

- повышает адгезию основания с финишным покрытием;
- выравнивает впитывающую способность основания;
- сокращает расход декоративной штукатурки;
- придает основанию белый оттенок;
- способствует достижению равномерного цвета финишного покрытия;
- может колероваться в цвет наносимого покрытия;
- атмосферостойкая;
- подходит для внутренних и наружных работ;
- увеличивает срок службы покрытия;
- защита от плесени и грибка;
- экологически безопасна;
- не содержит органического растворителя;
- может использоваться для консервации неоштукатуренного фасада от атмосферных факторов на период до года.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для подготовки оснований перед нанесением декоративных штукатурок KLESTER System AP-104 и SP-114 на стены при внутренних и наружных работах.

Подходит для обработки бетона, цементно-песчаных, гипсовых и цементно-известковых штукатурок, гипсокартонных и древесностружечных плит, а также базового защитного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**Подготовка основания:**

Основания должны соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 и быть полностью сухими по всей площади.

Перед нанесением требуется очистить поверхность от пыли, известкового налета, жиров, плесени, грибков, мха, отслаивающихся старых покрытий и других снижающих адгезию загрязнений. Для выравнивания основания рекомендуется использовать клеи KLESTER ZM-02, KLESTER ZM-04 или штукатурки KLESTER ZM-41, ZM-42, выбранные согласно условиям эксплуатации конструкции.

Необходимо, чтобы поверхность имела однородную структуру, впитываемость и твердость. Сильновпитывающие и мелящие основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения KLESTER TG-101. Грунтовку KLESTER TG-101 следует наносить с помощью макловицы или валика.

Поверхности, не подлежащие грунтованию, например, окна, двери, необходимо укрыть до начала работ.

Подготовка материала:

Следует перемешать грунтовку в заводской таре при помощи миксера или дрели с насадкой до однородной консистенции.

Цвет грунтового средства Li-131 F рекомендуется колеровать в цвет используемой декоративной штукатурки и перед применением проверить на соответствие.

Нанесение:

Грунтовка под декоративные штукатурки Li-131 F содержит мелкий кварцевый песок, придающий загрунтованной поверхности шероховатость, благодаря чему грунтовка значительно повышает адгезию декоративных покрытий к основанию. Чтобы песок не осыпался и не оставался в материале валика, грунтовой состав наносят макловицей, сплошным равномерным слоем.

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%.
Грунтовку Li-131 F нельзя разбавлять водой и наносить валиком.

Штукатурный слой можно наносить через 24 часа высыхания загрунтованной поверхности.
Свежие остатки грунтовки легко удаляются водой. Засохшую грунтовку можно удалить растворителем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	ЗНАЧЕНИЯ
ГОСТ Р	52020-2003
ПЛОТНОСТЬ	1,7 ± 0,1 г/см³
рН	7,5-9,5
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ВОЗДУХА, ОСНОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ)	от +5 °С до +25 °С
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ДО СТЕПЕНИ 3	4 часа при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха не более 60 %
НАНЕСЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ	через 24 ч
РАСХОД	0,2 кг/м²
МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	не менее 56-58 %

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Упаковка:

Грунтовка под декоративные штукатурки Li-131 F поставляется в пластиковых ведрах по 25 кг.

Хранение:

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в закрытых сухих складских помещениях в оригинальной неповрежденной заводской упаковке при температурном режиме в пределах от 5 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %.

Не допускается хранение под воздействием прямых солнечных лучей.

Меры безопасности:

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. В случае попадания в глаза обильно промыть чистой водой и обратиться к врачу. При контакте с кожей вымыть место контакта водой.

Примечание:

Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции производителя по технологии применения и требований СНиП и СП.
Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.
С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.
Данная инструкция теряет силу после появления новой версии на сайте klester.ru.