



## АО «Альпа Коутингс»


Юр.адрес: 142450, РФ, Московская область, Ногинский р-н,  
г.Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5, помещение 203  
ИНН 5027151616 / КПП 503101001 / ОГРН 1095027008240

Факт.адрес: 150523, г. Москва, Щелковское шоссе, д.100,  
корпус 1, офис 4029 Тел./факс: +7 (495) 627-75-65  
[www.alpa.ru](http://www.alpa.ru)

# ALPALUX

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

## Техническая информация



<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Супербелая (97,7% по ГОСТ 16 873)</li><li>Устойчива к мытью с использованием бытовых моющих средств, 1 класс мытья по DIN EN 13 300</li><li>Рекомендуется для окрашивания ФАСАДОВ, идеально подходит для плит OSB</li><li>Подходит для помещений с агрессивными нагрузками</li><li>1 класс укрывистости по DIN EN 13 300 (более 99,5%)</li><li>Устойчива к плесени</li><li>Атмосферостойкая</li><li>Не выгорает под воздействием солнечных лучей</li><li>Долговечность более 10 лет</li></ul>
<b>Область применения</b>	Краска предназначена для окрашивания стен и потолков в любых жилых помещениях: спальне, гостиной, детской комнате, коридоре, кухне, столовой, ванной комнате. Подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой и фасадных работ на минеральных поверхностях. Разрешена к применению в детских и лечебных учреждениях. Виды окрашиваемых поверхностей: оштукатуренные и зашпатлеванные (с помощью материалов на основе цемента и гипса) поверхности, бетонные, кирпичные, гипсокартонные основания, ДСП, ДВП, дерево (внутри помещений), обои под покраску, плиты OSB, ранее окрашенные поверхности.
<b>Класс мокрого истирания</b>	Класс 1 по DIN EN 13300
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Степень блеска</b>	Матовая
<b>Колеровка</b>	Компьютерная и ручная колеровка в светлые и пастельные тона по веерам <ul style="list-style-type: none"><li>ALPA Paints</li><li>Display Collection</li><li>RAL</li><li>NCS</li><li>Folio</li></ul>
<b>Плотность</b>	1,57 г/см <sup>3</sup>
<b>Расход</b>	1л на 8м <sup>2</sup>
<b>Состав</b>	Акриловые сополимеры, вода, диоксид титана, микронизированный мрамор, функциональные добавки
<b>Фасовка</b>	2л

## Рекомендации по применению

**АО «Альпа Коутингс»**

Юр.адрес: 142450, РФ, Московская область, Ногинский р-н,  
г.Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5, помещение 203  
ИНН 5027151616 / КПП 503101001 / ОГРН 1095027008240

Факт.адрес: 150523, г. Москва, Щелковское шоссе, д.100,  
корпус 1, офис 4029 Тел./факс: +7 (495) 627-75-65  
[www.alpa.ru](http://www.alpa.ru)

<b>Подготовка поверхности</b>	Краску следует наносить на сухую, очищенную от грязи, обезжиренную поверхность. Со старых, непрочных оснований необходимо удалить отслаивающиеся частицы. Поверхности, ранее окрашенные алкидными или масляными красками, зашкурьте до появления шероховатости, удалите пыль. На основания со следами просачивания воды нанесите гидроизолирующее средство Polyfluid. Зараженные грибком поверхности, очистите с помощью препарата Fongifluid. Перед применением рекомендуется обработать стену акриловым грунтом AlpaPrimer.
<b>Применение</b>	Перед применением краску необходимо тщательно перемешать. Первый слой при необходимости можно разбавить водой на 7%. Второй слой наносится через 4 часа без разбавления. Не наносить краску при температуре ниже 12°C и относительной влажности, превышающей 80%.
<b>Инструменты</b>	Кисть, валик, пистолет "airless". Очистка инструментов производится водой.
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания одного слоя при температуре 20°C и относительной влажности 70% – 1 час.

## Дополнительная информация

<b>Меры предосторожности</b>	При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. В случае попадания на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищеварительный тракт немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступных для детей местах.
<b>Условия хранения</b>	Хранить в плотно закрытой заводской упаковке при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления. Краска выдерживает 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°C, а также транспортировку при температуре ниже 0°C продолжительностью не более месяца. В случае размораживания краску постепенно оттаивают и тщательно перемешивают до однородной консистенции.
<b>Утилизация</b>	После использования пустую укупоренную тару удаляют на бытовую свалку. Не выливать остатки краски в канализацию, на почву, в водоемы.