



## ЛАК ДЛЯ ТЕРРАС

- ГЛЯНЦЕВЫЙ
- БЫСТРОСОХНУЩИЙ
- АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

### Краткая аннотация

<p><b>Фасовка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- банка 0,9л ,в коробке по 14 шт.,</li> <li>- банка 2 л, в коробке по 6 шт.</li> </ul>	<p><b>Нормативная документация:</b></p> <p>ТУ 2311-310-49404743-2016</p>
<p><b>Назначение</b></p> <p>Быстросохнущий алкидный лак для террас для защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей беседок, террас (окон, дверей, стен и др., кроме полов), для заборов и садовой мебели. Стойкий к воде и влаге, перепадам температур. Специальный УФ фильтр защищает лаковое покрытие от разрушения и пожелтения, снижает неблагоприятное воздействие солнечных лучей на древесину.</p> <p><b>Цвета:</b> бесцветный, сосна, золотой дуб, орех, махагон, орегон, палисандр</p>	<p><b>Пригодные подложки:</b></p> <p>дерево, ДВП, ДСП, фанера</p> <p><b>Расход</b> лака на однослойное покрытие - 1л до 13 м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения.</p>
<p><b>Применение</b></p> <p>Новую поверхность очистить от грязи и пыли, ранее окрашенную лаком – от непрочного держащегося старого покрытия, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния для улучшения адгезии, пыль удалить. На всех этапах работы древесина должна быть сухой.</p> <p>Новую деревянную поверхность рекомендуется загрунтовать Лак для террас, разбавленным уайт-спиритом на 5%.</p> <p>Перед применением лак тщательно перемешать. Лак готов к применению без дополнительного разбавления растворителем.</p> <p><b>Наносить</b> специальными кистью, валиком для лаков вдоль волокон древесины (по направлению ворса) спокойными движениями в 2-3 слоя при температуре выше +5°C.</p> <p>Для получения идеального результата после высыхания первого</p>	<p><b>Высыхание</b> каждого слоя лака при температуре (20±2)°C – 8 часов, до готовности к эксплуатации – 48 часов, полный набор свойств – 7 дней. При температуре ниже +10 °C и повышенной влажности воздуха время высыхания каждого слоя увеличивается</p>

слоя лака поверхность слегка зашкурить мелкозернистой шлифовальной шкуркой, очистить от пыли.	
<b>Разрешительная документация:</b> 1. Свидетельство о государственной регистрации	

## Техническая информация

Наименование показателя	Значение	
	бесцветный	цветной
Внешний вид покрытия лака	Однородный, прозрачный	Однородный
Цвет лака по фотометрической шкале, мг I <sub>2</sub> /100 см <sup>3</sup> , не темнее	160	-
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм или ВЗ-4 при температуре (20,0±0,5)°С, с	40-80	
Массовая доля нелетучих веществ, %	40-55	
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	5	
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ( маятник А), относительные единицы, не менее	0,08	
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24	

## Дополнительная информация

<p><b>Меры предосторожности.</b> Внутренние работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. При работе использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз. При попадании на кожу, в глаза — промыть водой. После окончания работ проветрить помещение в течение не менее 8 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от детей. Беречь от огня!</p>	<p><b>Гарантийный срок:</b> 24 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке, без вскрытия тары.</p>
<p><b>Транспортировка и хранение</b> Лак транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных температурах. Оптимальные условия хранения от минус 30°С до плюс 30°С.</p>	<p><b>Состав:</b> модифицированный алкидный лак, пигменты, растворитель, сиккатив, целевые добавки.</p>
<p><b>Произведено по рецептуре и под контролем качества:</b> АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: <a href="mailto:kraski@yarkraski.ru">kraski@yarkraski.ru</a>, yarkraski.ru</p>	