



## Эмаль ПФ-266 для пола

- Для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных, бетонных полов по предварительно загрунтованной поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить сольвентом, уайт- спиритом, скипидаром или их смесью 1:1. Если при хранении на поверхности эмали образовалась плёнка, то её следует предварительно удалить. Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. При окраске ранее окрашенных полов необходимо удалить с их поверхности различные загрязнения. При окрашивании больших поверхностей рекомендуется использовать эмаль одной партии.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Эмаль наносят ровным тонким слоем методом распыления, кистью или валиком на окрашенные полы в 1-2 слоя, на неокрашенные – в 2 слоя.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	каждого слоя эмали при температуре (20±2)°С – 24 ч.
РАСХОД	на однослойное покрытие 100-180 г/м <sup>2</sup> в зависимости от цвета эмали.
СОСТАВ	алкидный лак, пигменты, наполнители, растворитель, сиккатив.
ХРАНЕНИЕ	Эмаль хранят в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, электрических устройств и от продуктов питания, в местах недоступных для детей, предохраняя от влаги и солнечных лучей.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев с даты изготовления.
УТИЛИЗАЦИЯ	после использования тару утилизировать как бытовые отходы.
ФАСОВКА	0,8 кг, 1,8 кг, 2,6 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг

**БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

ТУ 2312-001-22382634-2013