

Doppeldecker 1.0 TC 1113

Внутренняя краска для однослойного покрытия



Описание продукта

Область применения

Внутренняя краска высшего качества с двукратной кроющей способностью и великолепным финишным покрытием. Идеальна для окраски стен и потолков помещений, которые должны быть в короткие сроки сданы в эксплуатацию: для офисов, больниц, школ, магазинов, места общественного питания, медицинские учреждения и т. д. Стойкая против жидких дезинфицирующих средств согласно акта испытания немецкой службы технического контроля TÜV. Оптимальная для нанесения консистенция дает возможность быстро и производительно нанести продукт. Не содержит веществ, вызывающих фоггинг-эффект. Основания штукатурки группы раствора Р II-Р III, гипсовые штукатурки группы раствора Р IV, бетонные/волоконно-цементные плиты, обои «Рауфазер», а так же структурные обои из вспененного винила или бумаги и гипсокартонные плиты. При ремонте, чаще всего при нанесении одного слоя можно достичь прекрасного результата.

Свойства

- Отличается крайней способностью к исправлению.
- Двукратная кроющая способность.
- Наилучшее распределение по поверхности.
- Гигиена воздуха подтверждена сертификатом TÜV
- Способная к диффузии и стойкая к истиранию.
- Оптимальная поверхность.
- Наилучшие качества в обработке.
- Разбавляется водой и с нейтральным запахом.
- Не выделяет вредных веществ, не содержит растворители и пластификаторы.
- Не содержит компонентов, образующих темный налет

Классификация по ДИН EN 13 300

- **Мокрое истирание:** класс 1
- Соответствует стойкости к истиранию по ДИН 53778
- **Укрывистость:** класс 1
- при расходе пр. 8 м²/л
- **Степень блеска:** глубоко-матовая
- Макс. размер зерна: тонкая дисперсия (100µm)

Приведены средние показатели. Так как в наших продуктах используется природное сырье, возможны незначительные отклонения, не влияющие на свойства продукта.

Цвет

Белый

Колеровка

Макс. 5% Vollton- und Abtönfarbe или на колеровочной машине по Tex-Mix System колеруется Base 2 и Base 3 . Из-за колеровки возможны изменения технических характеристик продукта.

Внимание: Проверьте точность попадания в цвет перед нанесением – обмен не подлежит!

На примыкающие поверхности использовать цвета только одной производственной партии/колеровки. Яркие, интенсивные оттенки имеют более низкую укрывистость. Может потребоваться нанесение второго слоя. Рекомендация: первый слой нанести белой базой, заколерованной в пастельный тон.

Степень блеска

Глубоко-матовая

Плотность

Ок. 1,57 г/см³

Пигментная основа

Диоксид титана и добавки

Вид связующего

Дисперсия синтетических полимеров

Состав

Дисперсия поливинилацетата, диоксид титана, карбонат кальция, мел, силикаты, вода, добавки, консервант (метил-/бензил-изотиазолинон).

Код продукта

M-DF01

Фасовка

5 л, 12,5 л

Нанесение

Нанесение / применение

Наносить кисточкой, валиком и распылением.
Для нанесения распылителем развести краску до нужной консистенции.

Параметры безвоздушного распыления:

Угол распыления 50°, форсунка 0,018-0,026", давление 150-180 бар.

Параметры распыления под высоким давлением:

форсунка 2 мм, давление 3 бар

Температура нанесения

Мин. +5 °C для температуры воздуха и объекта во время нанесения и высыхания

Время высыхания

Перекрашивать можно через пр. 4 часа при температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 %. Эксплуатация возможна через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.

Расход

Ок. 125 мл/м² в один слой по гладким, слегка впитывающим основаниям. На шероховатых основаниях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Разбавление

Водой макс. 10 %.

Чистка рабочих инструментов

Рабочие инструменты сразу после использования промыть водой.

Хранение

В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Основание

Пригодны прочные, сухие и чистые основания, технически правильно подготовленные. Мы рекомендуем соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" (VOB), ДИН 18 363, часть С, абз. 3. Грунтовка прочных, слегка впитывающих внутренних оснований не требуется.

Не прочные покрытия полностью удалить.

Рекомендации по подготовке оснований см. в таблице.

Как правило, достаточно одного насыщенного, равномерного слоя. На контрастные основания нанести, при необходимости, промежуточный слой, разбавленный макс. 10 % воды.

При слишком сильном разбавлении продукта его свойства (укрывистость, цвет, стойкость к истиранию) могут заметно изменяться.

Основание	Предварительная подготовка основания	Грунтовка
PII, PIII по ДИН18550 CS II, CS III, CS IV по ДИН EN 998-1 (соблюдать BFS-лист 10)	Прочное, несущее, слабо впитывающее пористое, осыпающееся, сильно- или неравномерно впитывающее свежие штукатурки после полного высыхания квалифицированно флюэтировать и промыть	не грунтовать Tex Color TC 3308 Hydrogrund LF Tex Color TC 3301 Tiefgrund LF Tex Color Hydrogrund LF TC 3308 Tex Color TC 3108 Solid Primer
Гипсовые- и готовые штукатурки PG IV Гипсовые шпаклевки P V (соблюдать BFS-лист 10)	Очистить и обеспылить	Tex Color TC 3308 Hydrogrund LF Tex Color TC 3301 Tiefgrund LF
Гипсокартонные плиты Гипсовые строительные плиты (соблюдать BFS-лист 12)	Шпаклевочные кромки зашлифовать. Плиты, с водорастворимыми красящими веществами или пожелтелые плиты	Tex Color TC3106 Grundierfarbe WP Tex Color TC 1209 Isolierfarbe Aqua
Бетон (соблюдать BFS-лист 20)	Удалить мелящиеся, осыпающиеся остатки	Tex Color TC 3308 Hydrogrund LF Tex Color TC 3108 Solid Primer Tex Color TC3106 Grundierfarbe WP
Пенобетон (соблюдать BFS-лист 11)	Очистить и обеспылить	Tex Color TC 3308 Hydrogrund LF Tex Color TC 3301 Tiefgrund LF
Кладка из известняка Кирпичная кладка (соблюдать BFS-лист 13)	При новой кладке выдержать необходимое время высыхания поверхности, поврежденные солями железа	Tex Color TC 3308 Hydrogrund LF Tex Color TC 3108 Solid Primer Tex Color TC3106 Grundierfarbe WP
Плиты из дерева, фанера, ДСП, ДВП (соблюдать BFS-лист 20)	Очистить и обеспылить	Tex-Color TC 5302 Allgrund
Старые известковые и минеральные покрытия красками. (соблюдать BFS-лист 20)	Если возможно механически удалить и обеспылить	Tex Color TC 3308 Hydrogrund LF Tex Color TC 3108 Solid Primer
Неокрашенные обои "Рауфазер", рельефные или тисненные обои из бумаги, а также стеклообои (соблюдать BFS-лист 20)		не грунтовать
Непрочно держащиеся обои (соблюдать BFS-лист 20)	Полностью удалить. Неровности, дыры, глубокие царапины зашпаклевать. В зависимости от впитываемости грунтовать	Tex Color TC 3308 Hydrogrund LF Tex Color TC 3108 Solid Primer Tex Color TC3106 Grundierfarbe WP
Способные нести нагрузку покрытия и полимерные штукатурки (соблюдать BFS-лист 20)	матовые, слабо впитывающие Покрытия глянцевые и лаков/эмалей сделать шершавыми и выщелачивать	не грунтовать Tex Color TC 3108 Solid Primer Tex Color TC3106 Grundierfarbe WP
Окраска клеевой краской	Тщательно вымыть	Tex Color TC 3308 Hydrogrund LF Tex Color TC 3108 Solid Primer

(соблюдать BFS-лист 20)		Tex Color TC3106 Grundierfarbe WP
Поверхности с плесенью или грибковым поражением (соблюдать BFS-лист 20)	Грубый налет основательно удалить мокрыми средствами и хорошо дать просохнуть	Нанести Tex-Color TC 8101 Sanierlösung и 24 часа сушить.
Выцветы солей (соблюдать BFS-лист 20)	Обработать сухой щеткой	Tex Color TC 3108 Solid Primer (на покрытия, нанесенные на неочищенные от солевых выцветов поверхности, мы гарантию не даем)
Пятна никотина, воды, сажи или жира (соблюдать BFS-лист 20)	Смыть водой и растворяющими жир бытовыми моющими средствами и дать хорошо высохнуть. Высохшие водяные пятна очистить сухой щеткой.	Tex Color TC 1209 Isolierfarbe Aqua
Эластичные герметики и герметизирующие профили (соблюдать BFS-лист 20)		Проверить на возможность переокраски.

Указания

VOС-указания

ЕС-значение для продукта (Kat A/a): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 1г /л ЛОС.

Указания по ТБ

Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после проведения работ помещение хорошо проветривать. Во время проведения работ не рекомендуется пить, курить, употреблять пищу. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Консультации для аллергиков на изотиазолин по тел. 0800 63333782. Возможные обозначения указаны в Листе Безопасности.

Утилизация

Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0 08 00 / 63 33 37 82.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de