

GRANIT

M 150

КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ

- для наружных и внутренних работ
- паропроницаемая
- эластичная
- экономичный расход



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ М 150 изготовлена на основе портландцемента с использованием импортных полимерных добавок и фракционированного песка.

Предназначена для кладки фасадов, стен и перегородок из всех видов керамического, клинкерного, силикатного, забутовочного (чернового) кирпича, а также керамического, керамзитобетонного и мурового блока. Обладает хорошей пластичностью и удобством укладки.

Кладочная смесь М 150 позволяет вести кладочные работы непрерывным циклом, от 4 рядов кирпича (тяжелый клинкерный кирпич с низким водопоглощением) до 7 рядов кирпича (для кирпичей со средним водопоглощением от 6–7 % и сильновпитывающего кирпича от 8–10 %) за один проход без деформации кладочного шва нижнего слоя. Применяется для внутренних и наружных работ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Содержимое мешка высыпать в ёмкость с 4,5 л чистой воды и тщательно размешать механическим способом (дрелью с насадкой) до получения однородной пластичной массы. Готовый раствор выдержать 3–5 минут и снова перемешать. В зависимости от впитывающей способности кирпичей рекомендуется регулировать пластичность раствора в пределах расчетных показателей воды. Приготовленный раствор рекомендуется использовать в течение 2–2,5 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ

При проведении кладочных работ действуют нормы СНиП 3.03.01-87. Готовый кладочный раствор нанести на подготовленную поверхность кирпичной кладки. Необходимо тщательно заполнять раствором все горизонтальные и вертикальные швы. После укладки кирпичей выступивший из шва раствор удалить.

Расшивка швов производится после загустения раствора в шве. Для оформления швов используется металлический, деревянный или пластиковый расшивочный инструмент. Разглаживание швов производится при одинаковой консистенции раствора в шве. При перерывах в работе кладку следует закрывать.

Свежеуложенную кладку следует в течение 5 суток предохранять от пересыхания, защищать от воздействия прямых солнечных лучей, сквозняков, не допускать замораживания. Вышеуказанные рекомендации по применению верны при температуре 23 °С и относительной влажности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания раствора может меняться.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Крафт-мешок 25 кг. Гарантийный срок хранения в сухом помещении 12 месяцев с даты изготовления.

ТУ 5745-003-0138560315-2017

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: серый

Пропорция замеса на 1 кг смеси: 0,17–0,19 л воды

Пропорция замеса на 25 кг смеси: 4,25–4,75 л воды

Толщина слоя раствора: от 5 до 15 мм

Максимальная крупность заполнителя: 0,63 мм

Жизнеспособность раствора: 2–2,5 часа

Прочность на сжатие, не менее: 15 МПа (марка М150)

Температура применения: от +5 °С до +30 °С

Морозостойкость: F50 (50 циклов)