



После высыхания эмаль



Внешний вид пленки

НИТРОЭМАЛЬ НЦ-132 Экспресс-сушка 10 минут!

Краткая аннотация	
Фасовка — Металлическая банка с этикеткой— 0,7 кг, — Металлическая банка с этикеткой — 1,7 кг — Ведро металлическое с этикеткой — 17 кг Назначение Предназначена для окрашивания деревянных и загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (оконные рамы, двери, деревянные постройки, трубы, ограды, скамьи, гаражи). Эластичное покрытие идеально подходит для защиты деревянных поверхностей. Покрытие эмали НЦ-132 устойчиво к действию воды, масел и моющих средств.	Технические условия: ТУ 2314-196-49404743-2004 Расход: 1 кг на 8-10 м² в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения.
Применение металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, деревянные - от грязи и пыли, ранее окрашенные НЦ эмалями поверхности — от непрочно держащегося старого покрытия; с поверхностей ранее окрашенных алкидными эмалями и масляными красками покрытия удалить полностью; обезжирить и просушить. При использовании краскораспылителя эмаль разбавить растворителем №646, при использовании кисти — растворителем № 650. Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации	Свойства: -универсальная -атмосферостойкая - для наружных и внут- ренних работ Высыхание каждого слоя эмали при температуре (20±2) ⁰ C – 10 мин., окончательного 3 часа. Пригодные подложки: металл, дерево
2. Декларация о соответствии Техническая информация	
Наименование показателя	Значение

	образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %	не менее 37
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°С, с:	60-100
Массовая доля нелетучих веществ, %	22-40 в зависимости о цвета
Укрывистость высушенного покрытия, r/m^2 , не более	
оранжевая	150
желтая	120
белая, золотисто-желтая,	100
светло-голубая, красная	80
защитная, красно-коричневая	60
светло-серая, ярко-голубая,зеленая	50
серая	50
синяя	40
черная	30
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	2
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	40 –красной
	50 – остальных цветов
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ	0,1
(маятник А), относит. единицы, не менее	•
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при	1
температуре (20±2)°С, ч	
Индустриального масла, не менее	6

Дополнительная и	инфор	рмация
------------------	-------	--------

Меры предосторожности:	Гарантийный срок
Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом	24 месяца с даты
помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов	изготовления
дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые	
перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После	
окончания работ проветрить помещение. Пустую тару	
утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!	
Транспортировка и хранение:	Состав:
транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от	Коллоксилин, алкидная
приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных	смола, пигменты,
лучей. Беречь от детей.	растворители,
	пластификатор

Произведено по рецептуре и под контролем качества:

АО «Объединение «Ярославские краски»

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17

телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: <u>kraski@yarkraski.ru</u>, yarkraski.ru