



- Восстановление цвета древесины для средней и слабой степени поражения
- Без хлора
- Не оставляет химических ожогов на древесине
- Оказывает бактерицидное дезинфекционное действие
- Без запаха
- Для наружных и внутренних работ
- Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка

О продукте

Назначение	Отбеливатель FAKTURA™ для древесины предназначен для отбеливания деревянных поверхностей (фасады зданий, оконные рамы, двери, лестницы, изделия из фанеры, ДВП, ДСП), повреждённых в результате непродолжительного и обратимого воздействия атмосферных факторов и грибковых повреждений. Подходит для любого типа древесины: пиленой, строганой, рубленой и др., со слабой и средней степенью поражения. Оказывает бактерицидное дезинфекционное действие.
Тип продукта	Водно-дисперсионный
Разбавитель	Не разбавлять
Область применения	Для наружных и внутренних работ

Объекты окраски	Деревянные поверхности (фасады зданий, оконные рамы, двери, лестницы, изделия из фанеры, ДВП, ДСП). Подходит для любого типа древесины: пиленной, строганой, рубленой и др., со слабой и средней степенью поражения. Оптимально подходит для отбеливания светлых пород древесины (клен, тополь, береза, липа и др.)
Тип поверхности	по дереву
Колеровка	Нет
Защита от синевы, плесени, грибков	Да
Срок эксплуатации поверхности	Не менее 7 лет
Гарантийный срок хранения	24 месяцев
Состав	Водный раствор щавелевой кислоты
Нормативный документ	ТУ 2499-014-49417770-2013

Характеристики

Расход	
По ровной невпитывающей поверхности	до 6 м2/л
Комментарий	На однослойное нанесение, в зависимости от впитывающей способности древесины и степени поражения
По впитывающей поверхности	до 4 м2/л
Комментарий	На однослойное нанесение, в зависимости от впитывающей способности древесины и степени поражения
Сушка	
До нанесения след. слоя (Часы)	0,16
Комментарий	В отличие от хлорных составов эффект отбеливания состава FAKTURA™ проявляется не сразу, и поэтому для получения необходимого результата следует повторять операцию до 3-х или 4-х раз, соблюдая интервалы между обработкой не менее 10 минут. После высыхания, обработанную поверхность тщательно промыть водой, хорошо просушить при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ и влажности не более $(65\pm 5)\%$ в течение не менее 24 часов. Далее поверхность готова к окрашиванию различными лакокрасочными материалами. При температуре ниже $+10^{\circ}\text{C}$ эффективность действия снижается; при влажности более 70% время высыхания увеличивается.

Транспортировка и хранение	Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до -30°C при транспортировании. В случае замерзания состав размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания сохраняет первоначальные свойства.
----------------------------	---

Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Бутылка	1 л	0 кг
Канистра	5 л	0 кг

Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть
Условия при окраске	Наносить при температуре выше +10°C и влажности не более (65±5)%. При более низких температурах эффективность снижается. Для достижения наилучшего результата, отбеливатель следует наносить на сухую древесину, избегая попадания на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
Предварительная подготовка	Древесину очистить от грязи и пыли. Состав перемешать. Важно помнить, что щавелевая кислота, входящая в состав отбеливателя, может изменить цвет древесины, поэтому рекомендуется предварительно протестировать раствор на небольшом, незаметном участке.
Окраска	Наносить по направлению волокон кистью, губкой или щеткой с жестким ворсом (предпочтительно), интенсивно втирая состав в обрабатываемую поверхность. В отличие от хлорных составов эффект отбеливания состава FAKTURA™ проявляется не сразу, и поэтому для получения необходимого результата следует повторять операцию до 3-х или 4-х раз, соблюдая интервалы между обработкой не менее 10 минут. Количество наносимых слоев зависит от степени заражения и потемнения древесины. После высыхания, обработанную поверхность тщательно промыть водой, хорошо просушить при температуре (20±2)°C и влажности не более (65±5)% в течение не менее 24 часов. Далее поверхность готова к окрашиванию различными лакокрасочными материалами (согласно инструкции по использованию). Наличие легкой опалесценции в емкости не является дефектом, а обусловлено составом. Не отражается на внешнем виде обработанной древесины!
Максимальная температура нанесения	30°C
Очистка инструмента	Вода

Эксплуатация поверхности	После обработки и полного высыхания, рекомендуется покрыть обработанную поверхность дерево-защитными составами.
Меры предосторожности	Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасен
Класс опасности	4

SKU

УПН	Название
O02551	Отбеливатель FAKTURA для древесины, бутылка 1 л
O02552	Отбеливатель FAKTURA для древесины, канистра 5 л