



GP-21

ШТУКАТУРКА

ЦЕМЕНТНАЯ ДЛЯ УЛИЦ И ПОМЕЩЕНИЙ

ФАСОВКА 25 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Штукатурка Цементная предназначена для сплошного выравнивания и локального ремонта всех видов минеральных оснований. Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, сухих и влажных помещениях всех типов. Позволяет получить прочную поверхность, обладающую высоким сцеплением с основанием.

ОСНОВАНИЯ:

- кирпичная кладка;
- сборный и монолитный бетон;
- прочные цементные штукатурки.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Оштукатуриваемая поверхность должна быть сухой, не промёрзшей, свободной от пыли и грязи, жировых или масляных пятен, остатков старой краски и других разделительных веществ. Рыхлые и осыпающиеся поверхности должны быть механически очищены. Пористые и сильно впитывающие поверхности рекомендуется обработать грунтовками GERKULES GE-29 или GE-129 согласно инструкции. На гладкие минеральные основания (монолитный бетон, железобетонные изделия и др.) для лучшего сцепления рекомендуется нанести адгезионный слой Набрызг GERKULES GM-135 согласно инструкции. Перед нанесением штукатурки обработанная поверхность должна высохнуть. При необходимости, установить маяки с шагом на 20 см меньше длины правила. Температура основания и окружающей среды за 3 дня до нанесения, во время нанесения и в последующие 3 дня должна находиться в пределах от +5°C до +30°C.



ВАЖНО! При подготовке оснований под укрытие цементной штукатуркой запрещено использовать бетон-контакт!

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора необходимо 4,0 – 5,25 л воды на мешок 25 кг (0,16 – 0,21 л воды на 1 кг сухой смеси). Сухую смесь всыпать в воду, при непрерывном перемешивании электродрелью со специальной миксерной насадкой, до получения однородного раствора без комочков. Полученный штукатурный раствор выдержать около 5 минут для дозревания, а затем вновь перемешать. После повторного перемешивания штукатурка готова к применению. Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.



ВАЖНО! Для предотвращения образования комков при перемешивании необходимо сухую смесь всыпать в емкость с отмеренным количеством воды, а не наоборот.

3. НАНЕСЕНИЕ

Смесь рекомендуется наносить вручную в один слой толщиной 5 – 30 мм. Если требуется оштукатуривание толщиной более 30 мм, смесь наносится в 2 слоя с использованием армирующей сетки. При этом для лучшего сцепления необходимо на поверхности первого, еще незатвердевшего слоя, сформировать борозды штукатурным гребнем или нанести насечки специальным инструментом. После высыхания первого слоя произвести обработку поверхности грунтовками GERKULES GE-29 или GE-129 согласно инструкции. Второй слой наносить после высыхания грунтовок.

При оштукатуривании по маякам, необходимо произвести их демонтаж и заделать образовавшиеся пустоты этим же раствором не позднее 24 часов после нанесения смеси.

4. ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

Скорость высыхания слоя штукатурки зависит от температуры и влажности. В течение всего периода схватывания материал следует предохранять от преждевременного высыхания и отрицательных температур, не допускать попадания прямых солнечных лучей, сквозняков.

Очистка рук, тары, инструмента производится теплой мыльной водой сразу по завершении работ.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Не добавлять в штукатурку известь, цемент и другие материалы.
- Не добавлять воду в раствор, который начал схватываться.
- Не ускорять процесс сушки и твердения путем установки обогревателей.
- Не использовать штукатурку в целях, не предусмотренных в данном техническом описании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить в недоступных для детей местах. Сухая смесь взрыво- и пожаробезопасна, не токсична, не содержит асбестовых волокон, экологически безопасна. При взаимодействии с водой дает щелочную реакцию. При попадании смеси в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

15 месяцев с даты производства в сухом помещении на поддонах в закрытой оригинальной упаковке избегая контакта мешка с влагой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет *	Серый
Вяжущее	Цемент
Наибольший размер частиц	1,2мм
Прочность при сжатии, не менее	5 МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее	0,3 МПа
Расход воды	0,16-0,21 л/кг сух. смеси 4,0-5,25 л/мешок
Выход готового раствора	0,6 л/кг сухой смеси
Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм**	1,67 кг/м²
Жизнеспособность, не менее	3 ч
Готовность для дальнейших работ, не ранее	7 сут
Толщина слоя	5-30 мм

* Смесь может быть различного цвета. Это объясняется наличием природных примесей в минеральном сырье. Цвет смеси никак не влияет на ее характеристики.

** Расход смеси зависит от качества подготовки основания и квалификации исполнителя работ и может быть выше указанных значений.

Все вышеперечисленные характеристики справедливы при температуре в помещении 20°C и относительной влажности воздуха 50-60%.

Смесь сухая штукатурная для наружных и внутренних работ, КП III, F50 ручного нанесения ГОСТ 33083. ТУ 5745-008-49720964-2005.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ GERKULES



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:



Размер паллета с продукцией 25 кг

(высота / длина / ширина):
890/1210 / 900 мм

Мешков 25 кг (в паллете / в ряду / рядов):

56 / 8 / 7



4 607008 199027 0