



SOUS-COUCHE

(СУ КУШ)

ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ГРУНТОВКИ И КОЛЕРОВАННОГО ПОДСЛОЯ В МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЯХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ЭФФЕКТА

Основные характеристики

Образует непрозрачное матовое покрытие, выравнивает цвет и впитывающую способность оснований, снижает расход финишного покрытия.

Состав

Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана (рутил), карбонат кальция кристаллический (мрамор), тальк, монопропиленгликоль, тексанол.

Плотность

1,5 г/см³

Массовая доля нелетучих веществ

57 %

Область применения

Для подготовки основания перед нанесением декоративных покрытий по бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, оштукатуренным (кроме известковых штукатурок), зашпатлёванным (кроме масляных шпатлевок), гипсокартонным и гипсоволокнистым поверхностям, по бетонным плитам и кладке из керамического кирпича. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории КЗ или К4 по СП 71.13330.2017 в зависимости от финишного декоративного покрытия. Применяется также в качестве колерованного подслоя в многослойных структурных покрытиях.

Подготовка поверхности

Все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprifix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с этикетками на эти грунтовки. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

Нанесение

Кистью (235) или валиком (737) в один слой на чистую, обеспыленную, сухую, подготовленную поверхность при температуре плюс (18-22) °С. Нанесение декоративных покрытий рекомендуется проводить через 6 часов.

Расход

0,08-0,12 л/м² на один слой.

Колеровка	По каталóгу финишного покрытия и Decocolor II.
Очистка инструмента	Водой сразу после окончания работы.
Срок годности	4 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С.
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С.
Фасовка, л	1 / 2.5 / 4.5

ИНСТРУМЕНТ



Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода «ЛАКОС коутинг», сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016