

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М300 AeroBlock

25 кг

РАСХОД ПРИ ТОЛЩИНЕ
10 мм: ~18 кг/м²

ПРЕИМУЩЕСТВА



Толщина слоя:
20-50 мм



Экономичный
расход



Высокая прочность
(М300)



Длительная
жизнеспособность:
в течение 2 часов



Для внутренних
и наружных работ



Высокая адгезия
(0.4 МПа)



Влагостойкий и
морозостойкий (F50)



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Сухое, прочное, чистое, без пыли, грязи, масел и жиров. Обеспылить. Увлажнить или обработать праймером.



2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Налить 5.0-5.5 л воды на 25 кг смеси. Засыпать смесь. Перемешать миксером до отсутствия комков. Выдержать 5 мин, повторно перемешать.



3. ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести раствор на подготовленное основание и разровнять. Рекомендуемая толщина слоя 20-50 мм.



4. ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ

Около 6 часов на 1 см слоя.

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

	Марка по прочности	М300
	Морозостойкость	F50
	Адгезия	0.4 МПа
	Время пригодности раствора	~2 часа
	Температура применения	от +5°C до +30°C
	Максимальная фракция	до 3.0 мм
	Насыпная плотность	1550 кг/м³



ХРАНЕНИЕ

В не вскрытой упаковке производителя в сухих помещениях на поддонах. Не более 3 паллет в высоту. Срок годности – 12 месяцев.

ВНИМАНИЕ

⚠ Меры предосторожности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В процессе работы применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов, глаз.
В случае попадания сухой смеси или раствора в глаза следует их обильно промыть чистой водой и обратиться к врачу. Беречь от детей.

ГОСТ 31357-2007

Производитель ООО «Техносервис», 233325, Калининградская обл.,
п. Луговое, ул. Александровская, д. 1. (4012) 670-222; 670-333; 670-444;



4 631150 535836