



Tex-Color®

Техническая информация

HYDROGRUND

Грунт глубокого проникновения
прозрачный, для внутренних и наружных
работ



Материал

Область применения	Для грунтования и укрепления мелящихся, слегка осыпающихся поверхностей, а также для выравнивания впитывающей способности основания внутри и снаружи помещения. Подходит для всех впитывающих оснований, таких как, штукатурки группы растворов Р II, Р III и Р IV, а также для гипсокартонных плит, силикатного, клинкерного и обыкновенного кирпича и бетона.
Свойства	Хорошая проникающая способность. Не содержит растворителей, имеет слабый запах, разбавляется водой, укрепляет, быстро сохнет и выравнивает впитывающую поверхность.
Цвет	Прозрачный
Плотность	Ок. 1,0 г/см ³
Расход	В зависимости от впитывающей способности основания около 6,5м ² /л. Точный расход определяется путем пробного нанесения.
Тип материала	Глубоко проникающий грунтовочный материал на основе
Состав	Дисперсия акриловых сополимеров, вода, добавки.
Фасовка	5л; 10л.



Техническая информация

Нанесение

Подготовка основания	Должно быть пригодным, прочным, сухим, чистым и профессионально подготовленным. Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строительных работах "VOB, DIN 18 363, часть C, раздел 3. Прочные, слегка впитывающие внутренние основания не требуют грунтования. Непрочные покрытия основательно удалить. Указания по подготовке основания см. в нижеследующей таблице. Внимание! Профессионально грунтованная поверхность не должна иметь глянцевых участков!
Нанесение	Крепкие, прочные, слегка впитывающие основания внутри помещения грунтовать не обязательно. Сильно впитывающие основания, либо слегка осыпающиеся поверхности, пропитать не разбавленным грунтом до полного насыщения, методом «мокрое по мокрому». Непрочные основания полностью удалить. Интенсивно или неравномерно впитывающие основания пропитать до полного насыщения грунтом, разбавленным водой до 10 %. Грунт рекомендуется наносить кистью или щёткой. Возможно также нанесение валиком либо распылителем, но при данных способах основание должно быть безупречно несущим.
Совместимость	Во избежание ухудшения качества грунта, не смешивать его с другими материалами.
Чистка рабочих инструментов	Сразу после использования промыть водой.
Время высыхания	При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % последующая обработка возможна ориентировочно через 12 часов. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания соответственно увеличивается.
Температура нанесения	Температура от +5 для объекта и воздуха и материала, во время нанесения и высыхания.



Техническая информация

Примечания

ЛОС (VOC)-указания	ПДК ЕС к содержанию Летучих Органических Соединений (ЛОС/VOC) в продукте категории (Кат. А/н) не должно превышать 30 г/л (2010). Данный продукт содержит < 1 г/л ЛОС.
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. Вскрытую упаковку с незагрязненным материалом закрыть герметично и использовать в течение месяца.
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения во время нанесения и высыхания. При работе с продуктом не принимать пищу, не пить, не курить. При контакте с глазами или кожей немедленно тщательно промыть чистой водой. Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрыть крышкой и вынести в место сбора бытового мусора. Не сливать в канализацию, водоемы и на поверхность почвы.

Дополнение

Система покрытия: (Проверка основания см. VOB 18 363, часть С, раздел 3)

Поз.	Основание	Подготовка и грунтовка
1.	Прочное, несущие, слабовпитывающее основание	Не грунтовать
2.	Новые штукатурки группы растворов Р II и Р III, Новый бетон	После двух/трёхнедельного высыхания грунтовать Tex-Color Hydrogrund. Также и с новым бетоном, при наличии формировочных масел промыть поверхность флюатом и удалить остатки паром под высоким давлением.
3.	Минеральные гладкие, структурные и наносимые распылением штукатурки, слегка осыпающиеся штукатурки и поверхностно выветрившийся бетон	Грунтовать Tex-Color Hydrogrund
4.	Прочные старые покрытия, очень сильно мелящиеся старые покрытия	Грунтовать Tex-Color TC3201 Tiefgrund LH. Предварительно основательно смыть.
5.	Непрочные, отслаивающиеся старые покрытия и штукатурки на основе синтетических смол.	Полностью удалить и в зависимости от свойства основания грунтовать Tex-Color Hydrogrund либо TC3201 Tiefgrund LH
6.	Поверхности с плесенью, водорослями или грибковым поражением	Основательно удалить обрастания, промыть и дать хорошо просохнуть. Нанести Tex-Color TC8101 Biozid-Sanierlösung и оставить на 24 часа.



Tex-Color®

Техническая информация

7.	Выцветы солей	Смести щёткой в сухом состоянии и грунтовать TC3201 Tiefgrund LH. На покраску пораженных высолами оснований ответственность не распространяется.
8.	Оцинкованная поверхность	Очистить с помощью мойки со смачивающим средством с использованием корундового шлифовального руна. Основательно промыть водой. Следовать инструкции BFS № 5.
9.	Эластичные герметики и герметизирующие профили	Не окрашивать.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование средства, не указанное в этой технической информации, разрешается только после согласования. В частности, это действительно при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Tel.: +7 495 221 66 66
E-Mail: info@dufa.ru
www.dufa.ru

Техническая информация от: июнь 2022