

**AQUA  
STRONG**

## КЛЕЙ Каменный ковер для щебня, камня, мульчи

- Надежно фиксирует верхний слой
- Не желтит
- Выдерживает пешую нагрузку
- Безопасен для почвы и зеленых насаждений
- Устойчив к УФ-излучению и перепадам температур

ТУ 2316-002-47843993-2012  
с изм.1-3

### Область применения

Клей применяется для фиксации и декоративно-защитной обработки мелкого камня, щебня, щепы, мраморной крошки. Связующие свойства материала обеспечивают прочное объединение элементов, фиксирует камни на месте, при этом не ухудшают проницаемость, придает естественный оттенок, не провоцирует грибковые поражения.

### Подготовка поверхности

Перед нанесением состав тщательно перемешать. Элементы склеивания рекомендуется промыть/очистить от грязи и пыли и полностью просушить. На тщательно просушенную поверхность. Температура поверхности нанесения +10°C — +30°C. Основа, на которую будет уложен/нанесён слой склеенных элементов должна быть стабильной, а также с хорошим дренажем — клей может начать разрушаться при длительном контакте с водой.

### Нанесение

В 2 слоя без промежуточной сушки, бытовым помповым распылителем, наливанием, безвоздушным, пневматическим распылителем или путем смешивания состава в таре с материалом мелкой фракции 5-10мм. Для выравнивания и уплотнения покрытия рекомендуем прижать кельмой. Рекомендуемый слой склеиваемых элементов до 30мм, рекомендуемая фракция элементов до 25мм. Для достижения декоративных свойств поверхности наносить материал допускается разбрызгиванием или распылением. После нанесения 1го слоя клея на камни/щебень, перемешать элементы для распределения клея по поверхности элементов, не дожидаясь высыхания 1го слоя нанести 2й. При недостаточном нанесении материала следует перемешать элементы 2й раз. Для более плотного соприкосновения элементов и их более качественного склеивания, прижать элементы друг к другу кельмой с небольшим усилием. Для достижения более высоких прочностных характеристик смешать элементы с клеем до их равномерного покрытия. Элементы высыпать на поверхность для их дальнейшей эксплуатации, разровнять и аналогично с первым методом прижать кельмой.



## Расход

Зависит от типа, состояния, структуры, фракции поверхности. При работе с покрытием каменистого типа расход составляет 1кг/м<sup>2</sup>

## Время высыхания

Время высыхания покрытия до отлипания 1-3 часа. Сушить при температуре воздуха +10°C — +30°C и влажности не более 80%. При соблюдении условий сушки покрытие набирает заявленные прочностные характеристики через 7 суток. В этот период не рекомендуется подвергать покрытие интенсивным механическим нагрузкам. Важно защитить склеиваемые элементы и поверхность от попадания воды (атмосферных осадков в том числе) в ближайшие 48 часов.

## Технические характеристики

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Состав                | Акриловая дисперсия, функциональные добавки, растворитель - вода               |
| Расход                | 1000 гр/кв.м, зависит от элементов склеивания, их фракции и способа нанесения. |
| Очистка инструмента   | Малярные инструменты очищают водой                                             |
| Утилизация            | Тару утилизировать как бытовые отходы                                          |
| Фасовка               | 1 кг / 1 л<br>5 кг / 5 л                                                       |
| Сухой остаток         | Не менее 30%                                                                   |
| Вязкость при поставке | Не менее 400 сП                                                                |
| Срок годности         | 24 месяца                                                                      |

## Срок годности и хранения

Клей хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C, в плотно закрытой таре. Срок годности в не вскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления. Для партий в морозостойком исполнении (штрихкод в голубой рамке) допускается 5 циклов заморозки при температуре до -37°C, общей продолжительностью не более 30 дней. Размораживание производят при комнатной температуре до полного оттаивания, тщательно перемешивают. При соблюдении вышеперечисленных условий продукт не теряет своих свойств.

## Важно

Достижение желаемого результата зависит от правильного выбора продукта и соблюдения инструкции по нанесению и рекомендаций производителя. Производитель оставляет за собой право возможных дополнений и изменений технического описания. При выходе нового издания технического описания, все предыдущие признаются недействительными.