

**АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ  
«MINERAL GRUND»**

<b>Тип</b>	Готовый к применению колеруемый адгезионный грунт «MINERAL GRUND».
<b>Область применения</b>	Предназначен для грунтования внутренних и наружных поверхностей жилых, коммерческих, промышленных, складских и прочих зданий и сооружений. Рекомендуется для качественной предварительной подготовки поверхности перед нанесением структурных декоративных штукатурок и красок. Обеспечивает повышенное сцепление с гладкими, плотными, непитьвающими и слабо впитывающими влагу монолитными основаниями. Подходит для бетонных, оштукатуренных цементными, цементно-известковыми и гипсовыми штукатурками поверхностей, кирпича, фиброцементных плит, гипсокартона, ДВП и ДСП, а также поверхностей, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками (после предварительного зашкуривания).


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Расход на 1 слой</b>	5 - 7 м <sup>2</sup> /л. Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий при нанесении и определяется на месте проведения работ.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 70 %
<b>Плотность</b>	1.50 – 1.65
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Ручное нанесение, нанесение распылением
<b>Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %</b>	До 12 часов. При температуре воздуха ниже +15°С и относительной влажности воздуха выше 65% время высыхания может увеличиваться.
<b>База</b>	RPA
<b>Колеровка</b>	Колеруется по каталогам «Тиккурила Фасад», «Тиккурила Симфония» и каталогам ТЕКС. Допускается ручная колеровка колер-красками ТЕКС. Грунт также может использоваться в не колерованном виде. Колерованный грунт тщательно перемешать перед применением.
<b>Хранение и транспортировка</b>	Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при t не ниже +5 °С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
<b>Фасовка</b>	2,7л., 9л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ ВОПРОСОВ и ПОЖЕЛАНИЙ

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

**АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ  
«MINERAL GRUND»****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при грунтовании</b>	Перед применением грунт тщательно перемешать. Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой и чистой. Грунт наносить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха – не более 80 %. Не проводить окраску в жаркую погоду, при сильном ветре, под прямыми лучами солнца или при дожде.
<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Удалить слабо держащиеся покрытия пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом, либо стальной щеткой. Сильно мелящие непрочные поверхности должны быть расчищены до прочного основания механически или промывкой водой под давлением. Крупные дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. В случае поражения поверхности грибком или плесенью - обработать дезинфицирующим средством, соблюдая соответствующие инструкции, например, дезинфицирующим средством Санатекс «Универсал» ТЕКС. Сильно впитывающие и слабо мелящие поверхности предварительно прогрунтовать грунтовкой укрепляющей Mogaïne Strong для внутренних работ, разбавленной водой в соотношении 1:3, или фасадной грунтовкой Gravel Strong для наружных работ, разбавленной водой в соотношении 1:1,5.
<b>Грунтование</b>	Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением картриджным пистолетом в 1 слой. <b>Параметры для нанесения распылением:</b> давление 3 атм., сопло 2 мм, при необходимости развести водой до 5%. Более точные параметры определяются путем пробного выкрашивания на объекте.
<b>Очистка инструментов</b>	Удалить лишний материал с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Материал пожаро- и взрывобезопасен, избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. При работе использовать резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный