

Штукатурка гипсовая ручного нанесения РУСГИПС PLASTER



Описание: Высококачественная сухая штукатурная смесь ручного нанесения на основе гипсового вяжущего, с использованием комплекса модифицирующих добавок. Обладает высокими эксплуатационными свойствами: хорошей адгезией, высокой прочностью, пластичностью, а также регулирует влажностной режим в помещении создавая благоприятный микроклимат. Продукт экологически безопасен.

Область применения: Предназначена для оштукатуривания потолков и стен из бетона, газобетона с обычным твердым основанием под окраску или оклейку. Не требует дальнейшего шпатлевания. Для внутренних работ в помещениях с нормальным уровнем влажности.

Особенности: Особенностью сухой штукатурной смеси в том, что она может использоваться как в комплексе, так и самостоятельно на любой поверхности.

- Смесь удобна и проста в применении.
- Универсальность — одновременное оштукатуривание и шпатлевание.
- Образует ровную поверхность, не нуждающуюся в дополнительном выравнивании.
- Безусадочная, теплоизолирующая способность.
- Расход в 1,5 раза меньше традиционных цементно-песчаных штукатурных смесей.
- Высокое водоудержание, устойчивость к расслаиванию.
- Имеет высокий уровень адгезии.
- Высокая паропроницаемость, пластичность и тиксотропность.

Подготовка основания:

Основание под штукатурку должно быть чистым, сухим и не замерзшим, очищенным от пыли и посторонних частиц, масляных пятен, которые будут препятствовать адгезии. Необходимо устранить большие неровности. У бетонных оснований, при необходимости, удалить окалину и опалубку. В зависимости от степени влагопоглощения оснований, их следует обработать грунтовочным составом.

Инструкция по применению:

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой из расчета 1кг сухой смеси на 0,5 - 0,6л воды. Размешать механическим способом - при помощи электродрели с насадкой (400 - 600 об/мин), до получения однородной пластичной массы без комков и сгустков. Полученную растворную смесь выдержать 5 минут, затем снова перемешать.

При 20°С приготовленная штукатурка гипсовая сохраняет рабочую консистенцию не менее 60 минут.

Готовый раствор нанести на поверхность мастерком или кельмой слоем от 10 до 80мм и разровнять правилом. После начала схватывания (45-60 минут после нанесения) раствора поверхность выровнять; через 15- 40 минут поверхность увлажнить и затереть губчатой теркой, а затем окончательно загладить металлической теркой или широким шпателем. Через сутки поверхность снова увлажнить и повторно загладить узким шпателем. Полученная поверхность не нуждается в последующем шпатлевании. При необходимости выравнивание можно выполнять в несколько слоев, делая на первом, еще мягком слое, насечки и после полного его затвердевания, наносить второй слой.

Упаковка и хранение:

- Хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях с максимальным складированием: 2 паллеты в высоту.
- Смесь из поврежденных мешков пересыпать в целые мешки и использовать в первую очередь.
- Срок хранения в оригинальной, закрытой, неповрежденной упаковке– 12 месяцев.

Техническая характеристика

Основа	Гипсовое вяжущее
Цвет	Белый (светло-серый)
Пропорции смешивания (л/кг)	0.55-0.6
Жизнеспособность раствора (мин)	Не менее 60
Рекомендуемая толщина слоя (мм)	10-50
Предел прочности при изгибе (МПа)	≥1,0
Предел прочности при сжатии (МПа)	≥2,5
Время набора прочности (сут)	7
Расход смеси при слое 10мм на 1м ² (кг)	~10