



TREND FARBE IVORY

Краска цвета слоновой кости



Описание продукта

Назначение и область применения	<p>Готовая к применению краска для быстрой и эффективной покраски различных поверхностей в нежный цвет слоновой кости.</p> <p>Оптимальна в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Идеально подходит для отделки интерьеров ресторанов, пабов, фото-студий, гостиных, спален, кабинетов и т.п. Краску не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью, в зоне воздействия брызговой влаги, например: в душевых кабинах, банях, на кухонном фартуке и т.д. В механически интенсивно нагружаемых зонах уместно применение в системе с финишным лаком. Допускает многократное ремонтное перекрашивание. Рекомендованные основания: подготовленные оштукатуренные, бетонные, кирпичные поверхности, гипсокартон, обои под покраску, древесноволокнистые материалы (ДВП, ДСП и т. д). Подходит для применения в детских и медицинских учреждениях. Краска образует прочное покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой с добавлением мягких моющих средств.</p>
--	---



Свойства	<ul style="list-style-type: none">• наносится без разбрызгивания и потеков;• не требует колеровки;• скрывает мелкие дефекты поверхности;• высокая укрывистость;• нейтральный запах;• не содержит растворитель;• экологически безопасна;• экономичный расход;• защита от каплеобразования;• комфортное нанесение.
Класс мокрого истирания	Класс 2 по DIN EN 13300, соответствует «моющаяся» согласно DIN EN 53778.
Цвет	RAL-1013 цвет слоновой кости.
Степень блеска	Глубокоматовая.
Колеровка	Краска уже заколерована.
Плотность	~1,5 кг/л
Расход	При однослойном покрытии: 9 - 12 м ² /л по ровной не-впитывающей поверхности. При нанесении методом распыления расход определяется настройкой оборудования. Фактический расход определяется устройством пробного выкраса на объекте применения.
Состав	Дисперсия стирол-акриловая, диоксид титана, пигменты, наполнители, консервант, целевые добавки, вода.



Нанесение									
Подготовка основания	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой, чистой и иметь равномерную, качественно подготовленную поверхность (маловпитывающую, пригодную для адгезии). Температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 10°C, а относительная влажность воздуха не выше 80%. Перед проведением окрасочных работ очистите поверхность от пыли, грязи, жира, отслаивающихся частей старого покрытия. Дефекты необходимо зашпатлевать. Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности - отшлифовать. Перед нанесением краски грунтуйте поверхность грунтовкой «düfa». Выбор грунта в соответствии с типом основания: для впитывающих оснований рекомендован грунт düfa Tiefgrund LF.</p>								
Нанесение	<p>Перед применением краску следует тщательно перемешать. Рекомендовано наносить покрытие в 2 слоя. Можно регулировать консистенцию путем разбавления водой до 10%.</p> <p>Для нанесения методом распыления развести краску до необходимой для распыления консистенции. Наносить кистью, валиком и пригодной распылительной установкой.</p> <p>Параметры настройки оборудования распыления Airless:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>форсунка:</td> <td>0,014 -0,025"</td> </tr> <tr> <td>угол распыления:</td> <td>20-120°;</td> </tr> <tr> <td>давление распыления:</td> <td>140-210 бар;</td> </tr> <tr> <td>разбавление:</td> <td>до 10%</td> </tr> </table> <p>Для всего объекта рекомендуется закупать материал единой производственной партии. В случае приобретения разных производственных партий продукта следует устроить контрольные выкрасы с каждой из партий. При обнаружении отличий рекомендуется материал разных партий перемешать в чистой большой емкости.</p>	форсунка:	0,014 -0,025"	угол распыления:	20-120°;	давление распыления:	140-210 бар;	разбавление:	до 10%
форсунка:	0,014 -0,025"								
угол распыления:	20-120°;								
давление распыления:	140-210 бар;								
разбавление:	до 10%								



Чистка рабочих инструментов	По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.
Время высыхания	Время высыхания краски при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха 65% - каждого слоя – 1-2 часа. Полное высыхание через 24 часа. При низких температурах время высыхания краски увеличивается. Через 28 дней покрытие приобретает окончательную прочность, после чего допускаются полные нагрузки.
Температура нанесения	Мин. $+7^\circ\text{C}$, макс. $+30^\circ\text{C}$ для объекта, материала и воздуха.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылением необходима защита органов дыхания, пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение одного месяца.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Tel.: +7 (495) 221-66-66
E-Mail: info@dufa.ru

Техническая информация



Техническая информация от: АВГУСТ 2024

www.dufa.ru