



## МОРИЛКА по дереву

- Для тонирования и придания благородных оттенков деревянным изделиям

ПРИМЕНЕНИЕ	Перед применением взболтать. Применяется для деревянных изделий, эксплуатируемых внутри помещений. Может использоваться для наружных работ при условии последующего покрытия лаком.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Морилка наносится кистью или тампоном на предварительно подготовленную (очищенную и зашкуренную) поверхность в один или несколько слоев до достижения требуемой интенсивности цвета.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания одного слоя при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ – 30 минут.
РАСХОД	1 слой 100 - 110 гр/ кв м
СОСТАВ	Вода, красители, антисептик.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой таре, при температуре выше $0^\circ\text{C}$ .
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Рекомендуется использовать перчатки.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев с даты изготовления.

**БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!**

ТУ 2390-021-87271621-2011