


MAGNET


ГРУНТОВКА

КОНЦЕНТРАТ

Для внутренних
и наружных работ




Укрепляет
основание




Под
штукатурку



Под
плиточную
облицовку



Под смеси
для пола



Под систему
теплоизоляции

КОНЦЕНТРАЦИЯ

1:10

РАСХОД

≈ 500 м²

10 л

MAGNET

Грунт-концентрат

ОПИСАНИЕ. Грунт-концентрат предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: цементных и гипсовых смесей для устройства пола*, цементных, гипсовых и полимерных штукатурок и шпаклёвок, плиточных и монтажных клеев, лакокрасочных материалов. Для внутренних и наружных работ. Материал выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания.

*При применении перед устройством цементных и гипсовых стяжек после нанесения грунтовок необходимо сделать проверку водопоглощения основания.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ. Кирпич, бетон, цементные и гипсовые основания, полимерные шпаклевки, ГКЛ, ГВЛ, ДСП.

СОСТАВ. Полимерная дисперсия, комплекс вспомогательных добавок.

Рекомендуемые пропорции разбавления

Основание	Разбавление водой***	Время высыхания
Подготовка стен под последующее нанесение материалов		
Цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки	1:3	30-40
Гипсовые штукатурки под облицовку плиткой	1:1	50-60
Сильновпитывающие основания (ячеистый бетон, керамзитобетон и т.д.)	1:1	50-60
Бетон*	1:2	40-50
ГКЛ, ГВЛ	1:2	40-50
Подготовка полов под последующее нанесение материалов**		
Бетон	1:1	50-60
Стяжка	1:1	50-60

*- гладкий невливающий бетон необходимо обработать бетоноконтактом.

** - сложные сильновпитывающие основания рекомендуется обрабатывать неразбавленным грунтом- концентратом.

*** - не допускать хранения разбавленного грунта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет неразбавленного грунта	светло-зеленый
Расход*	50-200 мл/м2
Время высыхания неразбавленного грунта	60-70 минут
Морозостойкость при хранении	Не менее 5 циклов
Температура хранения	Не выше +40°С
Температура окружающей среды и основания при нанесении	От +5°С до +30°С
Температура эксплуатации	От -50°С до +40°С
Срок хранения	12 месяцев

*расход зависит от впитывающей способности обрабатываемого основания

ПРИМЕНЕНИЕ.

Подготовка основания. Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед грунтованием необходимо удалить с поверхности масляные и битумные пятна, пыль и другие загрязнения. Поверхности, не предназначенные для обработки грунтом, должны быть защищены малярной лентой или другим подходящим материалом.

Проведение работ. Перед применением грунт следует перемешать. Грунт наносится кистью, валиком, щеткой или распылителем на обрабатываемую поверхность. Повторное грунтование и нанесение последующих материалов возможно только после полного высыхания грунта. Рабочие инструменты сразу после окончания работ следует промыть водой.

Ограничения. Грунт не предназначен для обработки стальных поверхностей, а также поверхностей, покрытых плиткой или масляной краской.

Коды и фактические адреса производителя указаны на упаковке.

Адрес производителя (Н): ООО «ПК Строймонтаж Юг», Россия, 357107, Ставропольский край, г. Невинномисск, ул. Низьева, д. 1М.

Производитель: ООО «ПК Строймонтаж Юг», Россия, 357107, Ставропольский край, г. Невинномисск, ул. Низьева, д. 1М.

Адрес производителя (К): ООО «Седрус», Россия, 140413, Московская область, г. Коломна, Пирочинское шоссе, д. 13.

Производитель: ООО «Седрус», Россия, 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1, этаж 5, пом. 6, кв. 42.

Адрес производителя (У): 433390, Ульяновская область, Сенгилевский р-н, Эстонское Поле [Промышленная тер.] ул. 2.

Производитель: ООО «ПК Седрус Поволжье», Россия, 433380, Ульяновская область, Сенгилевский р-н, г. Сенгилей, ул. Ленина, д. 20, к. 2.

Изготовлено по заказу: ООО «БАУЦЕНТР РУС», РОССИЯ, 236029, г. Калининград, ул. А. Невского, 205. Телефон: +7 (4012) 999-111, www.baucenter.ru

Изготовлено в соответствии с ТУ Производителя ТУ 2316-002- 88457641-2021

Продукт изготовлен из экологически чистого сырья.

Дата изготовления указана на упаковке. КОД ОКПД2 20.30.11.130

