



**Эмаль графитовая
с искрящимся эффектом**

Характеристики

Эмаль графитовая с искрящимся эффектом

ОСНОВА модифицированный алкид

БЛЕСК матовый

ТИП РАБОТ универсальные

ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ ксилол

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3 сл

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 250-300 мл/м²

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ «до отлипа» 45 минут, полный набор прочности 5-7 дней.
ОДНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (20±2)°С И НОРМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ предназначена для окрашивания отдельных элементов металлических изделий разных форм и размеров, полученных посредствомковки, литья из чугуна, штамповки железа, цветных металлов и их сплавов.



Фасовка 0,4; 0,9; 2; 4 л

Правила использования

Эмаль графитовая с искрящимся эффектом

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от старого отслаивающегося покрытия металлической щеткой, обезжирить ацетоном.

ИНСТРУМЕНТ КИСТЬ, ВАЛИК, ПЕСКОСТРУЙНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ Эмаль рекомендуется наносить на сухую подготовленную поверхность в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 2-3 часа. Общая толщина лакокрасочного покрытия должна быть не менее 80 мкм. Предварительного грунтования не требует. Готова к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости возможно разбавление ксилолом. Степень разбавления зависит от способа нанесения и составляет 5-10%.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ. ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРУНТ ПО РЖАВЧИНЕ MASTER PRIME.

РЕЗУЛЬТАТ (ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ) образует прочное декоративное покрытие с антикоррозионным эффектом

