# Classic S




## Защитно-декоративная пропитка для древесины

- До 8 лет защиты*
- Воск в составе обеспечивает грязе-водоотталкивающие свойства
- Защита от водорослей и грибка
- Эластичное полуматовое покрытие подчеркивает структуру древесины

### Описание
Omnitex Classic S – пропитка для защиты древесины от атмосферных явлений до 8 лет*. Специальная формула создаёт водоотталкивающий барьер: влага не впитывается, а собирается в капли и скатывается. Покрытие устойчиво к выцветанию под солнцем благодаря УФ-фильтру. Высококачественные алкидные смолы обеспечивают прочность и эластичность, предотвращая появление трещин. В составе активные добавки, препятствующие появлению плесени, водорослей и грибка.

### Область применения
Для наружных работ: стены фасадов, беседок, заборы, навесы, окна, двери. Для применения в условиях умеренного климата. Допускается использование пропитки для бревенчатых строений и полукруглых облицовочных профилей.

Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.
При окрашивании горизонтальных поверхностей рекомендуется применять с лаком.

### Особенности применения
**Новые поверхности:** Очистите поверхность от пыли, грязи, жирных пятен, потемнений щеткой для древесины или мытьем под давлением. В зависимости от типа деревянной поверхности отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью Р100-Р120, уберите пыль неворсистой тканью. В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржавчины, дубильные вещества, сучки, более тщательно отшлифуйте эти участки и обработайте антисептическим грунтом Omnitex (Pinotex) Base. Если обработка невозможна, замените на здоровую древесину.

**Ранее окрашенные поверхности:** Удалите старый или непрочно держащийся слой средства на поверхности до чистого дерева стальной щеткой или наждачной бумагой с зернистостью Р60-Р80. Поврежденные или посеревшие слои древесины тщательно отшлифуйте до чистого дерева. Обработайте поверхность мыльным раствором и просушите.
Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по его восстановлению.

Пропитка Omnitex Classic S база CLR предназначена для применения только в колерованном виде.
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре не ниже +10 °С и не выше +25 °С, относительной влажности воздуха от 40% до 80%, влажность древесины < 18%. Особо тщательно пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины.
Каждый последующий наносимый слой делает цвет на поверхности более насыщенным и более устойчивым к воздействию UV лучей.
Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Omnitex (Pinotex) Base для усиления защитных свойств.
Во избежание разницы в оттенках для окраски большой поверхности смешайте в одной емкости достаточное количество цветной пропитки одной партии. Окончательный цвет на поверхности проявляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесенных слоев. Для уверенности в выборе цвета рекомендуется сделать пробный выкрас.

**Внимание!** При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. Если поверх- ность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить пропитку в 3 слоя.
**Внимание! Безвоздушное распыление является более пожаро-безопасным методом нанесения продуктов на основе органи-ческих соединений.**
Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.
**Производитель не несёт ответственности за дефекты финишного покрытия в результате нарушения технологии нанесения.**

### Разбавление
Разбавление не требуется

### Технические данные

| | |
|---|---|
| Уникальные компоненты | Воск, УФ-фильтр, добавки против грибка и водорослей |
| Связующее | Алкидная смола, модифицированная алифатическими соединениями |
| Растворитель | Уайт-спирит |
| Сухой остаток (по массе) | ≈ 39 % |
| Плотность | 0,9 кг/л** |
| Рабочие инструменты | Кисть со смешанным ворсом, распылитель |
| Время до нанесения следующего слоя | 8 часов |
| Время полного высыхания | 24 часа |
| Расход на один слой | По тщательно подготовленной древесине до 14 м²/л |
| Готовый цвет | Лиственница, Сосна, Палисандр, Тик, Красное дерево |
| База | CLR |
| Колеровка | 50 оттенков по веере Древесная гармония |
| Срок и условия хранения | 5 лет при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветитель-ных приборов |

*Подтверждено сторонней лабораторией ООО НИЦ «СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ» при соблюдении технологии нанесения.
**Указан средний показатель. Плотность может отличаться в зависимости от цвета пропитки.

**Упаковка** 0,9л | 2,5 л | 9 л