

ACRYL-PUTZ FS 20 FINISZ



- Расход: около 1 кг/м² при толщине слоя 1 мм - в зависимости от вида основы и способа нанесения.
- Упаковка: 1,5 кг, 5 кг, 8 кг, 17 кг, 27 кг.
- Доступные цвета: белоснежная.
- Форма: готова к употреблению.
- Период гарантии: 12 месяцев из даты изготовления.

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Готовая к употреблению шпаклевка наивысшего качества, особенно рекомендуется для завершительного, финишного выравнивания стен и потолков вручную и машинным способом. Во время применения сохраняет постоянную консистенцию, благодаря чему может применяться длительное время. Неизрасходованная масса в плотно закрытой упаковке сохраняет пригодность к дальнейшему применению. После высыхания исключительно легко шлифуется, сохраняя хорошие прочностные параметры. Оставляет белоснежные и идеально гладкие поверхности под покраску.

ПРИМЕНЕНИЕ

ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ может применяться внутри помещений на бетонных, цементно-известковых, гипсовых, гипсокартонных основаниях.

Полимерная формула

ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ содержит специальную полимерную смолу, которая значительно повышает ее прочностные параметры и определяет отличную адгезию к шпаклевки к основанию.

Заполнители с пластинчатой структурой

Соответственно конфигурированные компоненты в сочетании со специальными наполнителями со слоистой структурой делают завершительную отделку поверхностей, выполненных при помощи ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ исключительно легкой – шпаклевка прекрасно шлифуется.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подготовка основания

- основание для нанесения шпаклевки должно быть сильно схваченным, без пыли и жирных пятен
- сильно поглощаемые и слабые основания перед шпаклеванием загрунтовать соответствующей грунтовкой ACRYL-PUTZ®
- большие неровности и ямы рекомендуется заполнить шпаклевкой ACRYL-PUTZ® START.
- трещины отремонтировать с помощью бумажной ленты или ремонтной массы ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX.

Подготовка изделия

- ACRYL-PUTZ® FINISZ перед применением тщательно перемешать миксером на низкой скорости, чтобы предотвратить попадание воздуха в массу
- Ручное нанесение шпаклевки – применять в торговом виде
- Машинное нанесение шпаклевки – в зависимости от применяемого устройства разбавить массу, добавляя до 5% чистой воды
- Расшивка гипсокартонных листов с помощью бумажной ленты – для «погружения» ленты рекомендуется разбавить шпаклевку 5% чистой воды.

Нанесение

- наносить шпаклевку и осуществлять расшивку при темп. основания и окружающей среды выше +10°C
- однократно наносить слои толщиной 1-3 мм
- в случае больших неровностей нанесение повторить после отверждения предыдущего слоя
- сухую поверхность выровнять с помощью наждачной бумаги или сетки, удалить пыль и покрасить – рекомендуемая грануляции абразивного материала - 150
- в случае корректировки очень гладких гипсовых штукатурок (отделанных войлоком) перед шпаклевкой загрунтовать поверхность грунт-эмульсией Śnieżka Грунт.
- инструменты по окончании работы вымыть водой.