



## **AFRO ARGENT** **(АФРО АРЖЕНТ)** **ФАКТУРА МЕЛКОГО ПЕСКА С СЕРЕБРИСТЫМ** **ЭФФЕКТОМ**

### **Основные характеристики**

Колеруемый лакокрасочный материал, позволяющий получать тонкое фактурное покрытие, представляющее собой шелковисто-матовые россыпи окрашенных частичек наполнителя на перламутровом фоне с серебристым оттенком. В зависимости от техники нанесения на декорируемой поверхности можно получить чередование шелковисто-матовых и перламутровых участков хаотичное или в определенном направлении: вертикальном, горизонтальном, наклонном или перекрестном. Можно использовать для фрагментарного нанесения в комбинации с другими декоративными лакокрасочными материалами. Для получения покрытия серебряного цвета используют неколерованный материал.

### **Состав**

Водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, перламутровый серебряный пигмент, добавки, вода.

### **Плотность**

1,05 г/см<sup>3</sup>

### **Массовая доля нелетучих веществ**

32 %

### **Область применения**

Для декоративной отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлёванные, оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Качество поверхности должна быть не ниже категории К4 согласно разделу 7 СП 71.13330.2017.

### **Подготовка поверхности**

Все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprifix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с этикетками на эти грунтовки. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

### **СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ**

### **РАСХОД**

Imprifix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5) - грунтовка для подготовки основания

2,5 л / до 50 м<sup>2</sup> в один слой

Sous-couche - грунтовка под декоративное покрытие

2,5 л / до 30 м<sup>2</sup> в один слой

Afro Argent - декоративное покрытие

2,5 л / до 23 м<sup>2</sup> в один слой

## Нанесение

На чистую сухую подготовленную поверхность нанести колерованную грунтовку Sous-couche валиком (737), в труднодоступных местах — кистью (235) в один слой (для контрастных поверхностей — в два слоя). После высыхания грунтовки перемешать в одной ёмкости количество материала Afro Argent из разных партий, необходимое для отделки одной стены/потолка или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8 - 25) °С. Запрещается наносить на основания, нагретые выше плюс 25 °С, и при относительной влажности воздуха более 70 %. Покрытие Afro Argent наносят в один слой кистью (98070, 98100), кельмой (5580) или губкой (55226).

**Нанесение кистью и кельмой:** при помощи кисти (98070, 98100) распределить Afro Argent на поверхности стены/потолка площадью ~ 0,5 м<sup>2</sup> хаотичными мазками, затем сразу же той же кистью или кельмой (5580) сформировать фактуру покрытия хаотичными разнонаправленными или направленными движениями, не допуская при этом неокрашенных мест и оставляя по краям минимальное количество материала. При формировании фактуры покрытия кистью её следует держать почти параллельно декорируемой поверхности.

**Нанесение губкой:** материал наносят методом тампонирования.

Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м<sup>2</sup>.

|  |  |
|--|--|
| <b>Уход за покрытием</b>                 | Протирание от пыли сухой мягкой тканью через две недели после нанесения.   |
| <b>Расход</b>                            | 0,11 — 0,13 л/м <sup>2</sup> .   |
| <b>Время высыхания</b>                   | Sous-couche — 6 ч (одного слоя), Afro Argent — 24 ч.   |
| <b>Колеровка</b>                         | По каталогу Afro Argent. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияют размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.   |
| <b>Очистка инструмента</b>               | Водой, сразу после окончания работы.   |
| <b>Срок годности</b>                     | 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 — 30) °С.   |
| <b>Транспортирование и хранение</b>      | По ГОСТ 9980.5—2009 и при температуре плюс (5 — 30) °С.  |
| <b>Меры предосторожности, утилизация</b> | Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации. |
| <b>Фасовка, л</b>                        | 1 / 2.5 / 4.5  |

## ИНСТРУМЕНТ




Валик - 737



Кисть - 235



Кисть - 98100



Кельма - 5580



Губка натуральная - 55226

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода «ЛАКОС коутингс», сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016

