



## Remontti-Assa - Ремонтти-Ясса

|                    |   |
|--------------------|---|
| Тип                | Акрилатная краска на чистом акрилатном связующем, не содержащая органических растворителей. Краске присвоен "Экознак" Европейского Союза и она разработана в результате сотрудничества с Ассоциацией специалистов по аллергическим и астматическим заболеваниям Финляндии.    |
| Область применения | Предназначена для окраски внутренних бетонных, оштукатуренных, кирпичных, заштукатуренных, гипсокартонных, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей. Подходит как для новых, так и для ранее окрашенных поверхностей. Подходит для окраски радиаторов отопления. |
| Объекты применения | Применяется для окраски стен и потолков, в особенности, требующих частого мытья, например, на кухне, в передней, на лестничной клетке. Не рекомендуется для окраски мебели.   |



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| Базис   | А и С  |
| Цвета   | Согласно гамме "Тиккурила Симфония".   |
| Цветовые каталоги   | <a href="#">Почувствуй цвет</a>  |
| Степень блеска  | Полуматовая  |
| Класс эмиссии строительного материала                     | M1   |
| Расход  | На непитающиеся поверхности – 10-12 м <sup>2</sup> /л.<br>На питающиеся поверхности – 7-9 м <sup>2</sup> /л.   |
| Тара  | Базис А - 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.<br>Базис С - 0,9 л, 2,7 л, 9 л.   |
| Разбавитель   | Вода   |
| Способ нанесения  | Наносится кистью, распылением или валиком.<br>При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015" – 0,021".<br>Допускается разбавить до 5 % по объему. |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности и 50% | От пыли – 30 минут.<br>Следующий слой можно наносить через 2 часа.   |
| Стойкость к химикатам                                     | Выдерживает детергенты и слабые растворители, например, уайт-спирит.   |
| Термостойкость  | +85 °C, ISO 4211-2, ISO 4211-3..   |
| Стойкость к мокрому трению                                | 1 класс по ISO 11998 и EN 13300.   |
| Сухой остаток   | Ок. 41% в зависимости от цвета.  |
| Плотность   | Ок. 1,3 кг/л в зависимости от цвета.   |
| Хранение  | Защищать от мороза.  |
| Код   | 815-серия  |
| Свидетельство о государственной регистрации               | <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>  |
| Сертификат пожарной безопасности                          | <a href="#">Пожарный сертификат</a>  |



## Remontti-Assa - Ремонтти-Ясса

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|   |   |
|---|---|
| Условия при обработке                       | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.   |
| Предварительная подготовка                  | Неокрашенная поверхность:<br>Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выровнять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо". Пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать грунтовкой "Варма". Металлические поверхности загрунтовать адгезионной грунтовкой "Отекс".<br><br>Окрашенная поверхность:<br>Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Неровности выправить подходящей шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Твердую, глянцевую, окрашенную поверхности отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать грунтовкой "Варма".<br>Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости, разбавить водой. Наносить краску валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя. |
| Окраска                                     | Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшую краску рекомендуется удалить моющим средством для кистей "Пенсселипесу". Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. При необходимости очистки покрытия в данный период, можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.  |
| Очистка инструментов                        | Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8–10), с помощью, например, тряпки или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.  |
| Уход  | Окрашенные краской "Ремонтти-Ясса" поверхности можно окрашивать одностипными акрилатными красками. См. пункт "Предварительная подготовка".  |
| Ремонтная окраска                           | Cat A/a) 30 г/л (2010)<br>Ремонтти-Ясса содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.  |
| Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС |   |

### ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

[Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR

□ Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также



## Remontti-Assa - Ремонтти-Ясса

оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?  
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

