

# Технические условия на слэбы из сосны

Версия:10.2020

От:10.10.2020

## Общие характеристики слэбов из сосны

1. Слэб – продольный спил цельного участка ствола, сухой, строганный.
2. Торцы слэбов должны иметь аккуратный внешний вид и прирезаны под углом  $90^{\circ} \pm 2^{\circ}$ .
3. Оценка пороков производится по всему изделию.
4. Влажность древесины – 8-12%.
5. Предельно допустимые отклонения:
  - по длине -  $-50/+50$  мм;
  - по ширине -  $-40/+25$  мм;
  - по толщине -  $\pm 0,5$  мм;
  - покоробленность продольная по пласти, мм/м – не более 1,0;
6. Продукция поставляется без отделочного и защитного покрытия.
7. Пороки, не указанные в таблице – не допускаются.

## НОРМЫ ПОРОКОВ ДЛЯ СЛЭБОВ

Наименование порока	Допускаемое значение
<b>1. СУЧКИ:</b>	
1.1 здоровые сросшиеся (светлые и темные)	допускаются
1.2 здоровые частично сросшиеся	допускаются
1.3 здоровые несросшиеся	допускаются
1.4 темные сросшиеся сучки	допускаются
1.5 с трещинами усушки, не влияющими на целостность сучка (трещины шириной не более 1,5 мм)	допускаются
1.6 выпадающие сучки и/или отверстия от выпавших сучков	допускаются диаметром не более $\frac{1}{4}$ ширины изделия
1.7 гнилые, загнившие, табачные сучки, окруженные корой	допускаются диаметром не более $\frac{1}{4}$ ширины изделия
1.8 булавочные сучки (светлые и темные) – диаметром до 5 мм	допускаются
<b>2. ТРЕЩИНЫ</b> - торцевые с выходом на пласт, несквозные - микротрещины (волосяные трещины) - сквозные трещины	допускаются допускаются допускаются (суммарной длиной не более $\frac{1}{2}$ длины изделия)
<b>3. СИНЕВА</b>	допускается площадью не более 15% от общей площади изделия
<b>4. СЕРДЦЕВИНА</b>	допускается
<b>5. ПРОРОСТЬ</b>	допускается
<b>6. ЧЕРВОТОЧИНЫ</b>	допускаются
<b>7. СМОЛЯНЫЕ КАРМАНЫ</b>	допускаются
<b>8. КОРА</b>	допускается на кромках суммарной длиной не более $\frac{1}{20}$ суммарной длины кромок
<b>9. ГНИЛЬ</b>	допускается площадью не более 2% от общей площади изделия
<b>10. Волнистость на поверхности</b>	допускается высотой в пределах поля допуска по толщине изделия
<b>11. Свилеватость, завиток, крень, водослой</b>	допускается
<b>12. Разнооттеночность (кроме гнили)</b>	допускается
<b>13. НЕПРОСТРОГ</b>	Допускается только на одной из двух пластей не более 5% от площади пласти.
<b>14. Механические повреждения (заколы, сколы, вырывы, выхваты)</b>	допускаются глубиной не более 1 мм в количестве не более 2 шт. на пласти изделия
<b>15. ЦАРАПИНЫ</b>	Допускаются единичные глубиной не более 1 мм на пласти.

Упаковка – термоусадочная пленка, толщиной 40-50 мкм. На каждой единицы продукции – этикетка со всех необходимой информацией. Крепление продукции к поддону – при помощи стреп ленты.

Генеральный директор  
ООО «Арелан»



А.И. Болотников