



## Краска «ВИТеко» водно-дисперсионная ВД-КЧ «Н» 201 (для работ внутри помещений, покраски стен и потолков)

- краска предназначена для покраски стен и потолков внутри помещений по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным и другим пористым поверхностям в жилищно-гражданском, промышленном строительстве и в быту.

ПРИМЕНЕНИЕ	перед применением краску тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют водой до требуемой вязкости. Старое покрытие внутри помещения должно быть предварительно промыто водой с мылом или стиральным порошком, раствором аммиака или 3%-ным раствором соды (одна столовая ложка на 1 литр воды), а затем чистой водой. Поверхности, ранее покрытые лаком, мелом или известковыми красками, должны быть тщательно очищены до полного удаления мела или краски. Использовать при температуре воздуха и подложки выше +8°C.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Краску наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в два слоя
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	один слой - 1 час при температуре (20±2)°C
РАСХОД ЭМАЛИ	Расход краски на однослойное покрытие - 200-220 г/м².
СОСТАВ	полимерная дисперсия, наполнители, специальные добавки, вода.
ХРАНЕНИЕ	транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше +5°C.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	не смешивать с другими красками и разбавителями. Краска не токсична, пожаровзрывобезопасна.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	при температуре выше+5°C - 12 месяцев с даты изготовления.
УТИЛИЗАЦИЯ	после использования тару утилизировать как бытовые отходы
ФАСОВКА	1,3 кг, 2,5 кг, 6 кг, 13 кг, 20 кг

**БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

ТУ 2316-027-87271621-2011