

## ЭМАЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА "ПРОФИ"

<b>Тип</b>	Универсальная алкидная эмаль
<b>Область применения</b>	Применяется для окраски деревянных, древесно-стружечных, древесноволокнистых, металлических и оштукатуренных поверхностей. Матовая эмаль применяется только внутри помещений. Полуматовая и глянцевая эмаль применяется внутри и снаружи помещений. Возможно применение в зданиях и сооружениях типа А, Б, В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	9 - 11 м <sup>2</sup> /л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания
<b>Сухой остаток</b>	60 - 80 %
<b>Плотность</b>	1,1 - 1,5 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением.
<b>Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%</b>	От пыли – 6-8 часов Следующий слой можно наносить через сутки. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
<b>Блеск</b>	Матовый, полуматовый, глянцевый
<b>База</b>	А и Д
<b>Колеровка</b>	По каталогам цветов ТЕКС. Основа А также может использоваться в качестве белой эмали.
<b>Атмосферостойкость</b>	Хорошая для глянцевой и полуматовой
<b>Износостойкость</b>	Хорошая
<b>Стойкость к мытью</b>	Хорошая
<b>Стойкость к химическим средствам</b>	Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
<b>Хранение и транспортировка</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года
<b>Фасовка</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ ВОПРОСОВ и ПОЖЕЛАНИЙ

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

## ЭМАЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА "ПРОФИ"

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80%. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность предварительно очистить от пыли, старой отслоившейся краски, масляных и других загрязнений, высушить. Ржавеющие металлические поверхности (в том числе металлические детали - скобы, шляпки гвоздей) предварительно обезжирить ацетоном или растворителем 646 и обработать антикоррозионной грунтовкой "ГФ-021 Универсал" ТЕКС. Деревянные поверхности загрунтовать олифой "Оксоль" ТЕКС или "Биотексом Грунт". Пористые оштукатуренные поверхности внутри помещений загрунтовать разбавленной (не более 10% от массы) эмалью.
<b>Окраска</b>	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом не более, чем на 10% от массы эмали. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим) в 2 слоя.
<b>Очистка инструментов</b>	После проведения окрасочных работ инструменты очистить уайт-спиритом или сольвентом.

### ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество.  
Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей.

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ ВОПРОСОВ и ПОЖЕЛАНИЙ

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный