

TYTAN PROFESSIONAL Gallop Fix

Однокомпонентный пастообразный гибридный монтажный клей быстрого схватывания. Отверждается влагой воздуха и /или поверхности. Не содержит растворителей, изоцианатов и воды. Универсальный продукт для широкой сферы применения.

ПРИМЕНЕНИЯ

приклеивание широкого спектра отделочных материалов к типичным поверхностям, таким как бетон, штукатурка, древесно-стружечная плита, дерево, кирпич, стекло
приклеивание плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки
склеивание декоративных элементов из древесины, корка, древесно-стружечных плит, металла, камня, ламинату
Приклеивание материалов из пластика (кроме полиэтилена, полипропилена и тефлона)
склеивание зеркал

ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстро набирает максимальную силу сцепления
Клеевой шов возможно подвергать нагрузке уже через 20 минут
можно применять на влажных (но не на мокрых) поверхностях
отличная адгезия к большинству оснований как пористым, так и непористым, например, металла или различных пластмасс и стекла
высокая сила схватывания
эластичный шов
устойчивой к влажности

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура применения [°C]	+5 - +30
Оптимальная температура склеивания [°C]	+15 - +20
Оптимальная относительная влажность [%]	60

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением ознакомиться с инструкцией безопасности, которая находится в Паспорте Безопасности Продукта.

1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Клееные поверхности должны быть очищенными от загрязнений и веществ, уменьшающих адгезию.
- Поверхности лучше обезжиривать с помощью ацетона или этанола (стекло, металлы, плитка) или детергентом (синтетические материалы).

2. ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

- Обрезать верх картриджа и прикрепить срезанный под соответствующим углом носик. Картридж вставить в пистолет для картриджей.

3. ПРИМЕНЕНИЕ

- Наносить клей полосками или точно на основание или приклеиваемый материал.
- В случае широких поверхностей клей следует наносить "волнисто", чтобы увеличить начальную адгезию. Не замыкайте контур клея.
- После нанесения соединить клееные элементы, сильно и равномерно прижимая.
- Корректировка положения клееных поверхностей возможна в течение 5 минут с момента приклеивания, без рассоединения элементов.
- Не наносить клей сплошным слоем на невпитывающие поверхности, так как отверждение происходит при контакте с влагой воздуха и с влагой поверхности нанесения.
- При склеивании невпитывающих поверхностей отверждение может происходить дольше.

4. РАБОТЫ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

- Очистка: сухой тканью или экстрактивным бензином до отверждения, механически после отверждения.

5. ПРИМЕЧАНИЯ/ОГРАНИЧЕНИЯ

- Толщина нанесённого клеевого слоя не должна превышать 0,5 мм.
- Рекомендуется провести предварительные испытания адгезии перед склеиванием.
- Пока клей полностью не отвержден, избегать контакта с водой.
- Не использовать для PE, PP, тефлона.
- Не использовать для поверхностей постоянно подвергающихся воздействию воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	
кремово-белый	+

Неотвержденный	значение
Химическая основа: Гибридный	+
Плотность [г/мл]	1,51 ± 0,05
Время образования пленки [мин]	~5
Удлинение на разрыв, ISO 37, [%]	170 - 190
Прочность на разрыв, ISO 37, [Н/кв.мм.]	~4
Модуль упругости ISO 37 [Н/кв.мм.]	~3,2
Твердость по Шору А	70 ± 5
Скорость отверждения [мм/24ч]	2 - 3

Отвержденный	значение
Термостойкость [°C]	-30 - +90

Все данные основаны на лабораторных испытаниях в соответствии с внутренними стандартами производителя и сильно зависят от условий отверждение продукта (температуры упаковки, окружающей среды, основания, качества используемого оборудования и от квалификаций osoby применяющей продукт).

ТРАНСПОРТ / ХРАНЕНИЕ

Продукт можно хранить до 18 месяцев от даты производства в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте, защищая от мороза и перегрева, при температуре от +5 °C до +25 °C.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Подробную информацию можно найти в Паспорте Безопасности Продукта от производителя. Указания по утилизации: Остатки продукта и пустые картриджи должны быть утилизированы в соответствии с действующими, местными правилами.

Вышеуказанные данные, рекомендации и указания основаны на лучших наших знаниях, исследованиях, опыте и указаны с благими намерениями, в соответствии с правилами, действующими на нашем предприятии и у наших поставщиков. Предлагаемые способы действий считаются общепринятыми, однако каждый пользователь этого материала должен убедиться всеми возможными способами, включительно с проверкой конечного продукта в соответствующих условиях, в пригодности предоставленных материалов для достижения намеренных им целей. Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственность за какие-либо потери понесенные вследствие неправильного или ошибочного использования ее материалов.