

EIS 10



Описание продукта

Ускоритель схватывания **KLESTER EIS 10** - готовая к применению добавка, специально разработанная для повышения устойчивости декоративных штукатурок и красок **KLESTER** в условиях нанесения при низких температурах, в диапазоне от 0 до +10 °С.

Свойства

- Сокращает время схватывания декоративных штукатурок и красок
- Обеспечивает возможность проведения отделочных работ при температуре от 0 до +10 °С и повышенной влажности воздуха
- Не снижает прочностные характеристики декоративных штукатурок и красок
- Не изменяет цвет колеруемых составов

Область применения

Ускоритель схватывания **KLESTER EIS 10** рекомендуется для введения в краски и в декоративные штукатурки в осенне-весенний период, в условиях пониженных температур и повышенной влажности воздуха.

- Акриловых штукатурок **KLESTER AP-104** Барашек/Короед
- Акриловых красок **KLESTER AF-102**
- Силиконовых штукатурок **KLESTER SP-114** Барашек/Короед
- Силиконовых красок **KLESTER SF-112**
- Мраморных штукатурок **KLESTER**

Инструкция по применению

— Предварительные работы

Перед применением ускорителя схватывания **KLESTER EIS 10** необходимо тщательно перемешать основную декоративную штукатурку или краску. Необходимо убедиться, что материал пригоден к использованию: он не должен иметь признаков расслоения, загустевания, комков и других дефектов.

— Введение ускорителя:

После предварительного перемешивания в материал добавляется ускоритель схватывания **KLESTER EIS 10**. Смесь следует перемешивать при помощи строительного миксера до получения однородной консистенции.



еще больше информации
и товара на сайте klester.ru

Инструкция по применению

— Использование готовой смеси:

Рекомендуется замешивать только такое количество материала, которое будет израсходовано в течение 1,5 часов с момента добавления ускорителя.

По истечении указанного времени материал теряет свои рабочие свойства и становится непригодным для нанесения.

— Рекомендации:

- Возможно увеличение расхода до 200 мл, который зависит от повышения влажности.
- Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха и основания от 0 °С до +10 °С
- После добавления ускорителя процесс схватывания ускоряется, поэтому следует организовать рабочий процесс таким образом, чтобы избежать технологических простоев.

Техническая информация

Цвет	Бесцветный
Расход на 25 кг декоративной штукатурки	0,1 л
Расход на 10 л краски	0,1 л
Время полного высыхания (температура от +5 до +10°C, влажность не более 80%)	5 ч
Температура применения	от 0 °С до + 10 °С

Упаковка

Ускоритель схватывания **KLESTER EIS 10** поставляется в пластиковых ёмкостях по 0,1 л; 1,0 л; 22 л.

Условия хранения продукции

Ускоритель схватывания **KLESTER EIS 10** следует хранить в заводской упаковке, в крытых сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C.

Не допускается хранение вблизи радиаторов отопления и нагревательных приборов.

Срок хранения

Срок хранения ускорителя схватывания **KLESTER EIS 10** составляет 5 лет со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Дата издания: 14.11.25



KLESTER
SYSTEM

klester.ru
info@klester.ru
ООО «Клестер Систем сухие смеси»
236019, Большая Окружная, 14Б г. Калининград, Россия